

**Produktinformation:**

# Primer 960

**Primer til tætte flader****Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Primer 960 er en specialudviklet primer, der sikrer MS-polymer, Polyurethan (PU) og Silikone baserede fugemasser forbedret vedhæftning på de fleste tætte og ikke-sugende flader, som f.eks. glas, metal og de fleste plasttyper.



Medlem af  Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd.

**Fysiske / kemiske data:****Primer:**

Type:

1-komponent opløsning af organiske siliciumforbindelser.

Konsistens:

Tyndtflydende væske.

Vægtfylde:

ca. 0,8 kg/liter

Holdbarhed:

Minimum 1 år i uåbnet emballage ved tør og kølig opbevaring.

Emballage:

Varenr.	Størrelse	DB-nr.
7573	250 ml	4734182



## **Brugsanvisning:**

- Forberedelse:* Fugesiderne skal være rene, tørre, fri for slipmiddel, olie, fedtstof, støv og løse partikler.
- Fladerne bør inden primning affedtes med f.eks. acetone eller sprit. Metaller afrenses mekanisk før affedning.
- Valget af primer skal foretages efter tilstrækkelige vedhæftnings- og forenelighedsforsøg.
- Påføring:* Primer 960 påføres med en blød pensel eller klud, i et tyndt ensartet lag.
- Rækkeevne:* 60 ml/m<sup>2</sup> fugeflade
- Tørretid:* 10 - 20 minutter ved 20 °C.
- Fugemassen påføres snarest muligt efter primeren er fuldstændig tør, for at undgå forurening af fugesiderne.
- Rengøring:* Pensel kan rengøres med et organisk opløsningsmiddel, f.eks. acetone.

## **Sikkerhed:**

Se produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK**  
**TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75**