

**Produkt Information:**

# Letspartel Medium Extra 623

**Professionel højkvalitets letspartelmasse****Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Letspartel Medium Extra 623 er en færdigblandet letspartelmasse i høj kvalitet. Spartelmassen er specialudviklet til professionel gipsplademontage af vægge og lofter med sparteltape. Produktets konsistens gør det lettere at udføre såvel spartling og tapemontering som efterfølgende slibning.

Anvendes indendørs til ud- og bredspartling af vægge og lofter af puds, beton, letbeton, gipsplader m.m. i tørre rum.

Letspartel Medium Extra 623 har en særlig høj fyldningsgrad og minimalt svind. Den er velegnet til overmaling med dispersions- og alkydmalinger.

Spartelmassen opfylder kravene til EN 13963 og er godkendt til brug i gipspladesamlinger. Se DOP for yderlige information

Spartelmassen lever op til de strenge miljø- og indeklimakrav, som kræves for at blive Svanemærket og M1 Indeklimacertificeret.

Letspartel Medium Extra 623 er indeklimamærket EC1+ iht. til Emission

**Fysiske / kemiske data:****Spartelmasse:**

Bindemiddel:	EVA-polymerdispersion
Pigment/Fyldstof:	Ekspanderet perlite og Dolomit
Partikelstørrelse:	Max: 0,2 mm
Farve:	Lys grå
Konsistens:	Pastøs
Vægtfylde:	ca. 1,0 kg/liter
Holdbarhed:	Minimum 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring. Opbevares frostfrit.
Emballage:	

Varenr.	Størrelse	TUN-nr.
7991	1 ltr	1362763
79975	5 ltr	5398937
7997	10 ltr	5184878

**Afhærdet spartelmasse:**

Overmalbar:	Ja
Bestandighed:	Spartelmassen er ikke vandbestandig.



## Brugsanvisning:

### Forberedelse:

Alle overflader skal være rene, fri for støv og løse partikler.

På smittende eller stærkt sugende underlag bør der grundes med Væggrunder 224 eller Væggrunder Gele Ekstra 228 efter rengøring.

### Påføring:

Letspartel Medium Extra 623 kan påføres med spartel. Ved spartling af lagtykkelser større end 4 mm påføres spartelmassen ad flere gange, og den skal være så godt som gennemtør mellem hver spartling.

For tidlig påføring af næste lag øger risikoen for svind og sprækkedannelser.

Få flere informationer om spartling af gipsplader i brochuren "Spartling af gipspladesamlingen – Sådan gør du!"



### Rækkeevne:

### Fuldspartling:

### Samlinger:

1 m<sup>2</sup>/liter ved 1 mm lagtykkelse.

3 m/liter

### Tørretid:

Afhængig af lagtykkelse, fugtighed og temperatur, under normal omstændighed er spartelmassen slibetør efter 8-10 timer.

### Rengøring:

Spartelmasse på huden fjernes med vand og sæbe. Værktøj rengøres med vand mens spartelmassen endnu er våd. Indtørret spartelmasse kan opløses ved ibrødsætning i vand.

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK**

**TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75**