

Produkt Information:

Letspartel LH Medium Pro 629

Professionel højkvalitets letspartelmasse**Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Letspartel LH Medium Pro 629 er en færdigblandet letspartelmasse af høj kvalitet. Spartelmassen anvendes indendørs i tørre rum til gipspladesamlinger samt fuldspartling af vægge og lofter af puds, beton, letbeton, gipsplader, mm.

Letspartel LH Medium Pro 629 er specialudviklet til professionel spartling af gipspladesamlinger. Produktets konsistens gør det nemt at udføre spartling og montering af sparteltape.

Letspartel LH Medium Pro 629 har høj fyldevne og synker minimalt. Den kan males over med dispersions- og alkydfarver.

Spartelmassen opfylder kravene til EN 13963 og er godkendt til brug i gipspladesamlinger. Se DOP for yderligere information.

Letspartel LH Medium Pro 629 er indeklimatestet EC1+ iht. til Emicode

**Fysiske / kemiske data:****Spartelmasse:**

Bindemiddel:	EVA-polymerdispersion
Pigment/Fyldstof:	Ekspanderet perlite og Dolomit
Partikelstørrelse:	Max: 0,2 mm
Farve:	Lys grå
Konsistens:	Pastøs
Vægtfylde:	1,1 kg/liter
Holdbarhed:	Minimum 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring. Opbevares frostfrit.

Emballage:

Varenr.	Størrelse	TUN-nr.
799311	10 ltr.	1611903

Afhærdet spartelmasse:

Overmalbar:	Ja
Bestandighed:	Spartelmassen er ikke vandbestandig.



Brugsanvisning:

Forberedelse:

Alle overflader skal være rene, fri for støv og løse partikler.

På smittende eller stærkt sugende underlag bør der grundes med Væggrunder 224 eller Væggrunder Gele Ekstra 228 efter rengøring

Påføring:

LH Medium Pro 629 kan påføres med spartel. Ved spartling af lagtykkelser større end 4 mm, påføres spartelmassen af flere gange, og spartelmassen skal være så godt som tør mellem hver spartling

For tidlig påføring af næste lag øger risikoen for svind og sprækkedannelser.

Få flere informationer om spartling af gipsplader i brochuren "Spartling af gipspladesamlingen – Sådan gør du!"



Rækkeevne:

Fuldspartling: 1 m²/liter ved 1 mm lagtykkelse.

Samlinger: Ca. 0,3 liter/m

Tørretid:

Afhængig af lagtykkelse, fugtighed og temperatur. Under normale omstændigheder er spartelmassen slibetør efter 8-10 timer.

Rengøring:

Spartelmasse på huden fjernes med vand og sæbe. Værktøj rengøres med vand mens spartelmassen endnu er våd. Indtørret spartelmasse kan opløses ved iblødsætning i vand.

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK

TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75