

Produktinformasjon:

Rustik Letsparkel 636

Vannbasert sparkelmasse i farger**Produktbeskrivelse & bruk:**

Rustik Letsparkel 636 er en farget sparkelmasse, som kan benyttes som dekorativ veggbehandling innendørs i tørre rom, der man ønsker et rustikt utseende.

Sparkelmassen er av høyeste kvalitet og dermed enkel å fordele og slippe. Produktets spesielle sammensetning bidrar til et ekstra fargespil i det ferdige resultat, noe som forsterker det røffe looken.

Når sparklen er tørr, forsegles overflaten med Rustik Topcoat 229.

Fysiske / kjemiske data:**Sparkelmasse:**

Bindemiddel:	EVA-polymerdispersion
Pigment/Fyllstoff:	Ekspanderet Perlit og Dolomit
Partikkelstørrelse:	Max: 0,2 mm
Konsistens:	Pastøs
Vektfylde:	ca. 1,0 kg/liter
Holdbarhet:	Minimum 12 måneder i uåpnet emballasje ved kjølig oppbevaring. Oppbevares frostfrit.
Emballasje:	

Farge	Artikkelnr.	Størrelse	DB-nr.
Bottle Green	63614	10 ltr	2002361
Black Blue	63615	10 ltr	2002363
Grey Beige	63617	10 ltr	2002365
Dark Grey	63618	10 ltr	2002366
Light Grey	63619	10 ltr	2002369

Herdet sparkelmasse:

Overmalbar:	Ja
Bestandighet:	Sparkelmassen er ikke vannbestandig.



Bruksanvisning:

- Forbredelse:** *Alle overflater skal være rene, frie for støv og løse partikler. På porøse og sterkt sugende underlag bør det grunnes med Væggrunder 224 eller Væggrunder Gele Ekstra 228 etter rengjøring. Dekk til kanter med maskeringstape og dekk gulvet med plast eller lignende.*
- Påføring:** **OBS: Bemerk at det pga. risiko for fargevariation, ikke bør benyttes forskjellige batchnumre på samme vegg.**
- Rustik Letsparkel 636 påføres med sparkel i ca. 1 mm lagtykkelse. Vær oppmerksom på at sparkelmønsteret vil bidra til fargespillet i sluttresultatet og man skal derfor allerede nå overveie hvordan sparkelmassen påføres. Ønskes et finere spill, bruker man små sparkelstrøk, mens et grovere mønster krever større bevegelser. Fjern tapen og la sparkelmassen tørke i ca. 12 timer.*
- Ønskes et jevnt, fint utseende til slutt, slipes veggen nå helt glatt med korn 180 og støvet fjernes fra overflaten med en klut eller en støvsuger. Ønskes det mer markerte sparkelstrøk i sluttresultatet, sliper man ikke.*
- Masker igjen og påfør andre lag sparkelmasse i form av en tynn skrapespartling. Spesielt her skal det tas høyde for sluttresultatet og sparkelstrøkene tilpasses dette. Små sparkelstrøk gir et finere spill. Mørkere nyanser oppnår ved tykkere lag. Fjern maskeringstapen og la sparkelmassen tørke i ca. 12 timer.*
- Etterbehandling:** *For å øke robustheten og fugtbestandigheten samt for å fremheve sparkelmassens fargespil, påføres Rustik Topcoat 229.*
- Helsparkling:** *10 liter til ca. 8 m²*
- Tørketid:** *Avhengig av tykkelse, fuktighet og temperatur. Under normale omstendigheter er sparkelmassen slipetørr etter ca. 12 timer.*
- Rengjøring:** *Sparkelmasse på huden fjernes med vann og såpe. Verktøy rengjøres med vann mens sparkelmassen ennå er våt. Tørket sparkelmasse kan løses opp ved å sette i blødt i vann.*

Våre informasjoner er basert på omfattende laboratorieforsøk som har til hensikt å hjelpe brukeren til å finne best mulige produkt og arbeidsmetode. Da brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta ossansvaret for de resultater, som oppnås ved produktets anvendelse. Opplysningene i dette produktinformasjonsblad er retningsgivende typiske verdier, og er således ikke produktspesifikasjoner. Det henvises forøvrig til vore alminnelige salgs- og leveringsbetingelser.

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK
TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75**