

Produktinformation:

Cool Tack 286

**Monteringslim som fungerer helt ned til -5°C
Uten å gi avkall på kvalitet eller miljø**

Produktbeskrivelse & bruksområder:

Cool Tack 286 er en nøytral, luktfri, fuktherdende montasjelim, uten løsemidler og phthalater. Danner et sterkt og elastisk limfug, som kan ta opp eventuelle bevegelser mellom bygningsdeler.

Cool Tack 286 kan brukes ute og inne, på vegg, tak og gulv. Bra til monteringsoppgaver der speil, paneler og annet platematerialer skal limes opp raskt og sikker. Hefter på et bredt utvalg av materialer; tre, glass, betong, murstein, glassfiber, pleksiglass, malte overflater, de fleste typer av metall og gummi.

Cool Tack 286 er dessuten egnet som taksteinslim.

Cool Tack 286 herder takket være sin Cool Cure Technology ved temperature ned til - 5 °C.

Cool Tack 286 har utmerket motstand mot klimatiske påvirkninger.



BREEAM® NOR

Fysiske / kjemiske data:**Lim:**

Type:

Fuktherdende, nøytral Silan Modificeret Polymer (SMP), 1-komponent

Fungicidbehandlet:

Nei

Konsistens:

Tiksotropisk masse

Holdbarhet:

2 år i uåpnet emballasje ved tørr og kjølig oppbevaring.

Emballage:

Varenr.	Størrelse	Farge
28922	290 ml	Hvit
28926	290 ml	Rød
28925	290 ml	Sort
28293	290 ml	Grå

Limfuge:

Overmalbar:

Ja.

Hardhet:

ca 60 Shore A (ISO 868)

Bruddstyrke:

3,0 N/mm² (ISO 37)

Bruddforlengelse:

200 % (ISO 37)

Elastisitet:

+/- 20%

Bestandighet:

Temperatur: ca. -40 °C til +90 °C

Klimatisk eldning: god

Transport:

Frost resistent ved transport ned til -15 grader



Bruksanvisning:

Forberedelse av materialer: Limflatene skal være rene, tørre, fri for slippmiddel, fett, støv og løse partikler samt snø, is og rimfrost. Patronen skal holde romtemperatur ved påføring. Cool Tack 286 kan brukes på overflater som murstein, tegl, betong, eternitt, tre, gipsplater, MDF/HDF, glass, de fleste malte overflater samt flere typer av metall, plast og gummi.

Da det i praksis kan forekomme variasjoner i de enkelte materialer, bør man alltid gjøre vedheftforsøk før igangsettelse av - spesielt store oppgaver.

Liming av mursten

Steinene renses for støv samt løse partikler og primes med Primer 961. Etter 30-60 minutter når primeren er tørr påføres Cool Tack 286. Vær spesielt oppmerksom på stor nok limfuge ved liming av vingetegl.

- Brukstemperatur:** Kan påføres ved temperaturer fra **-5 °C til +40 °C**.
- Påføring:** Cool Tack 286 påføres istrenger på underlaget eller materialet i en innbyrdes avstand på 5 - 20 cm, avhengig av styrkekrav. Noen oppgaver kan kreve spesielle monteringsmetoder, følg leverandørens anvisninger.
- Dekkevne:** 2 – 3 m²/patron, avhengig av dimensjoner og styrkekrav.
- Monteringstid:** Monter i løpet av 2-5 minutter etter påføring av limet.
- Montering:** Emnerne presses omhyggelig sammen.
- Herding:** Limet herder med ca. 2 mm/døgn avhengig av fuktighet og temperatur.
- Rengjøring:** Verktøy rengjøres - og lim fjernes med Wipes Sensitive 915 eller terpentin. Herdet fugemasse kan bare fjernes mekanisk. Vask hender og hud med såpe og vann.

Sikkerhet:

Se produktets sikkerhetsdatablad.

Vore informasjoner er basert på omfattende laboratorieforsøk der har til hensikt at hjelpe brukeren til at finne bedst mulige produkt og arbeidsmetode. Da brukerens arbeidsforhold ligger uten for vor kontroll, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Opplysningene i dette produktinformasjonsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecificasjoner. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK
TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75

Cool Tack 286 – Revidert 30.04.2020 - Side 2/2