

Produktinformation:

Lättspackel Grov Sprut 634

Färdigblandat sprutbart lättspackel**Produktbeskrivning & användning:**

Lättspackel Grov Sprut 634 är ett färdigblandat grovt lättspackel med låg densitet och hög fyllförmåga som karakteriseras av att vara särskilt enkelt att applicera och slipa. Produktens konsistens är anpassad för applicering med spackelspruta.

Spacklet används inomhus i torra utrymmen till bredspackling av väggar och tak av puts, betong, lättbetong, gipsskivor mm.

Lättspackel Grov Sprut 634 är godkänt enligt Emicode EC1^{PLUS}.

Produkten är registrerad i Byggdatabasen för produkter som kan användas i Svanenmärkt bygge.

**Fysikaliska / Kemiska data:****Spackelmassa:**

Typ:	Lättspackel baserat på EVA-copolymer.
Fyllmedel:	Aluminiumsilikat, expanderad perlit och dolomit
Partikelstorlek:	ca 0,3 mm
Kulör:	Ljusgrå
Konsistens:	Pastös
Densitet:	ca 1,0 kg/lit
Hållbarhet:	Minimum 12 månader i öppnat emballage och sval förvaring. Förvaras frostfritt.

Förpackning:

Artikelnummer	Emballage
7995	15 L

Härdat spackel:

Övermålningsbar:	Ja.
Fuktbeständighet:	Spacklet är inte vattenbeständigt.



Bruksanvisning:

- Förberedelser:** *Alla ytor skall vara rena, fria från damm och lösa partiklar. Porösa eller starkt sugande underlag kan grundas med Väggrundering 224 eller Väggrundering Gelé Extra 228 efter rengöring.*
- Applicering:** *Lättspackel Grov Sprut 634 appliceras med traditionellt sprutverktyg för sprutspackel.*
- Skiktjocklek:** *Vid spackling i tjocka skikt bör spacklet läggas på i flera omgångar och det ska vara så gott som genomtorrt mellan varje spackling.*
- För tidig applicering av nästa skikt ökar risken för krympning och sprickbildning.*
- Sträckförmåga:** *1 m²/liter vid 1 mm skiktjocklek.*
- Torktid:** *Beroende på skiktjocklek, underlag, fuktighet och temperatur. Under normala omständigheter är spacklet sliptorrt efter 8 – 10 timmar.*
- Rengöring:** *Spackel på huden avlägsnas med tvål och vatten. Verktyg rengörs med vatten innan spacklet torkat. Intorkat spackel kan lösas upp genom blötläggning i vatten.*

Säkerhet:

Se produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB – KØBENHAVNSVEJ 220 – DK-4600 KØGE – DANMARK

TEL: 046-570 70 – INFO@DANALIM.SE

Lättspackel Grov Sprut 634 – Reviderat 2020-11-05 - Sida 2/2