

Produktinformation:

Konstruktionslim 293

**All-round hurtighærdende monteringslim****Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Konstruktionslim 293 er en ekstra stærk monteringslim til de fleste krævende byggeopgaver. Anvendes til montering af vægplader, paneler, lister m.m. samt som forstærkning ved sømning og skruning.

Særlig velegnet til limning af undergulve af bl.a. spånplader. Limer træ, fliser, beton samt mange metaller og plasttyper.

Limen er fugt-, temperatur- og ældningsbestandig.

Konstruktionslim 293 er opløsningsbaseret og derfor ikke egnet til limning af polystyren/ Flamingo.

Fysiske / kemiske data:**Lim:**

Type:	Opløsningsmiddelholdig lim på SBR-basis
Farve:	Beige
Konsistens:	Pastøs, tixotropisk
Tørstofindhold:	ca. 60 %
Vægtfylde:	ca. 1,2 kg/liter
Holdbarhed:	Minimum 24 måneder i uåbnet emballage.
Opbevaring:	Opbevares tørt og køligt. Det er særligt vigtigt at beskytte plastpatroner mod fugtpåvirkning.

Emballage:

Varenr.	Størrelse	DB-nr.
3610	300 ml patron	4595104

Hærdet lim:

Farve:	Beige
Bestandighed:	Temperatur: ca. -40 °C til 80 °C, afhængig af styrkekrav. Limen er termoplastisk (dvs. styrken reduceres med øget temperatur).
	Vand: God



Brugsanvisning:

- Forberedelse:** *Limfladerne skal være rene og helst tørre, samt fri for olie, fedtstof, slipmiddel, støv og løse partikler. Tørre limflader giver det bedste resultat. Ved anvendelse i lave temperaturer, kan patronen med fordel være opbevaret ved stuetemperatur inden brugen.*
- For at mindske risikoen for senere knirk i undergulvskonstruktioner pga. udtørring, skal alle materialer, inden limning, være akklimatiseret til den senere ligevægtsfugtighed på brugsstedet.*
- Påføring:** *Patronens gevindtop afskæres med en skarp kniv, hvorefter selve fugespidsen tilskæres med et skråt snit. Limen påføres vha. en fugepistol.*
- Konstruktionslim 293 påføres i limstrengene på underlaget eller materialet i en indbyrdes afstand af ca. 10 - 20 cm, afhængig af opgaven. Nogle opgaver kan kræve særlige monteringsmetoder, følg leverandørens vejledninger.*
- Vær opmærksom på at nogle vægmateriale (f.eks. flamingo og nogle typer laminatplader) ikke tåler organiske opløsningsmidler - brug evt. Turbo Tack 291 i stedet.*
- Anvendelsestemperatur:** *Kan påføres ved temperaturer fra -10 °C til +35 °C. Produktet bliver fastere ved lave temperaturer, er patronen kold skæres der lidt ekstra af fugespidsen.*
- Monteringstid:** *0 - 10 minutter, afhængig af underlag og temperatur.*
- Montering:** *Pladerne trykkes øjeblikkeligt på plads med et kraftigt tryk, evt. med rulle eller hammer og klods. Ca. 20 - 30 minutter efter opsætningen trykkes emnet igen kraftigt mod underlaget.*
- Ønskes et kraftigere og hurtigere »hug«, luftes limfugen kort tid efter opsætningen, ved at emnerne fjernes fra hinanden igen i nogle sekunder, hvorefter de trykkes hårdt sammen.*
- Ved opsætning af store og tunge plader kan det være nødvendigt kortvarigt at understøtte, eller holde materialerne på plads, evt. med skruetvinger eller søm.*
- Rækkeevne:** *Undergulve: ca. 20 – 25 meter fuge pr. patron, afhængig af dimensioner og styrkekrav.
Panelplader: ca. 2 – 3 m² pr. patron, afhængig af dimensioner og styrkekrav.*
- Rengøring:** *Lim på huden fjernes med vand og sæbe, brug evt. pimpsten eller sæbe med slibemiddel. Værktøj rengøres med acetone mens limen endnu er våd.
Hærdet lim kan kun fjernes mekanisk.*
- Følg altid monteringsinstruktionerne fra materialeleverandøren.**

Sikkerhed:

Se produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK
TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75