

Produktinformation:

Termokitt 684

Flexibelt kitt för reparation och kittning av fönster**Produktbeskrivning & användning:**

Termokitt 684 är ett stabiliserat och plastiskt specialkitt, tillverkat av polymeriserande vegetabiliska oljor med tillsatser av konstgummi. Kittet härdar genom upptagning av syre.

Används till kittning och reparation av fönster med både enkelglas och isolerglas. Fäster och skyddar på glas, metall och trä. Kittet härdar till en skyddande hinna efter några dagar och under hinnan förblir kittet plastiskt.

Termokitt 684 kan målas över och är tixotrop – lättarbetat.

**Fysikaliska / Kemiska data:****Kitt:**

Typ: Oljebaserat kitt

Densitet: 2,0 kg/l

Hållbarhet: Minimum 24 månader vid sval och frostfri förvaring. Efter att förpackningen är bruten ska förpackningen återförslutas väl.

Förpackning:

Artikelnummer	Emballage	Kulör
68427	375 ml bågare	Ljusgrå
68424	375 ml bågare	Brun
68437	300 ml patron	Ljusgrå
68434	300 ml patron	Brun
68462	550 ml påse	Vit

Härdat kitt:

Övermålningsbar: Ja.

Beständighet: Temperatur: -35°C till +90°C



DANA LIM

Bruksanvisning:

- Förberedelser:** *Ytorna ska vara rena och torra före applicering av kittet. Porösa ytor som trä och betong ska primas före kittning. Aluminium, koppar och galvaniserade ramar avfettas innan kittning.*
- Användningstemperatur:** *Kan appliceras vid temperaturer från +5°C till +40°C. Dygnet minimitemperatur får ej understiga +5°C under härdningen.*
- Applicering:** ***På grund av att olja normalt separerar ut skall den första delen av massan som trycks ut ur patronen kasseras.***
- Termokitt 684 appliceras med kniv eller fogspruta. Sörj för extra god ventilation vid kittning inomhus för att undvika rynkor på ytan när fönstret kommer ut (placera fönstren med ordentligt inbördes avstånd).*
- Vid kittning utomhus ska kittet skyddas mot kraftigt regn tills ytan har härdat. Kitta alltid i uppehållsväder, men aldrig i direkt solljus. Sörj för god ventilation.*
- Härdningstid:** *Bildar hinna efter 1 – 2 dygn vid +20°C.*
- Övermålning:** *Termokitt 684 kan målas över. Med ren linoljefärg kan övermålning – med försiktighet – göras direkt efter kittning. Vid användning av alkydoljefärg, vattenburen alkyd- eller akrylfärg ska övermålning ske efter 2 – 4 dygn.*
- Rengöring:** *Ohärdat kitt torkas av med wiper alternativt tas bort med lacknafta eller kemisk ren bensin. Härdat kitt kan endast avlägsnas mekaniskt. Händer och hud kan torkas av med wiper och tvättas därefter med tvål och vatten*

Säkerhet:

Se produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK

TEL: 046-570 70 – INFO@DANALIM.SE