

**Produktinformation:**

# Primer 961

**Primer til sugende flader****Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Primer 961 er en special udviklet primer, der sikrer MS-polymer, polyurethan (PU) og silikonebaserede fugemasser forbedret vedhæftning på porøse flader samt på metaller som kobber og messing.



Medlem af  Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd.

**Fysiske / kemiske data:****Primer:**

Type:

1-komponent opløsningsmiddel baseret.

Farve:

Farveløs.

Konsistens:

Tyndtflydende væske.

Vægtfylde:

ca. 0,9 kg/liter

Holdbarhed:

Minimum 6 måneder i uåbnet emballage ved tør og kølig opbevaring.

Emballage:

Varenr.	Størrelse	DB-nr.
7574	250 ml. metalflaske	4734190
75751	1000 ml. metalflaske	2054641



## **Brugsanvisning:**

- Forberedelse:** *Fugesiderne skal være rene, tørre, fri for slipmiddel, olie, fedtstof, støv og løse partikler.*
- Fladerne bør inden primning affedtes med f.eks. acetone eller sprit. Metaller afrenses mekanisk før affedning.*
- Valget af primer skal foretages efter tilstrækkelige vedhæftnings- og forenelighedsforsøg.*
- Påføring:** *Primer 961 påføres med en blød pensel eller klud, i et ensartet lag. Vær opmærksom på at primeren er synlig efter tørring, og derfor ikke bør påføres ved siden af fugefladerne - brug evt. afdækningstape.*
- Rækkeevne:** *85 ml/m<sup>2</sup> fugeflade.*
- Tørretid:** *ca. 40 – 60 min. ved 20°C.*  
*Fugemassen appliceres straks efter primeren er helt tør, for at undgå evt. forurening af fugesiderne.*
- Rengøring:** *Pensel kan rengøres med acetone.*

## **Sikkerhed:**

*Se produktets sikkerhedsdatablad.*

*Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.*

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK**  
**TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75**