

Produktinformation:

Turbo Tack 291

Fikserer tunge emner på væg og loft uden understøtning.

Produktbeskrivelse & anvendelse:

Turbo Tack 291 er en neutral, lugtfri, fugthærdende montagelim, fri for opløsningsmidler og phthalater. Danner en stærk og samtidig elastisk limfuge, der kan optage eventuelle bevægelser imellem bygningsdele.

Turbo Tack 291 kan benyttes ude og inde, på væg, loft og gulv. God til opgaver hvor hurtig vedhæftning ønskes, f.eks. til opsætning af spejle, glasbyggesten, paneler og andre pladematerialer uden brug af understøtning.

Turbo Tack 291 hæfter på et bredt udvalg af materialer; træ, glas, beton, mursten, glasfiber, de fleste metaller, malede overflade m.m.

Turbo Tack 291 har fremragende bestandighed mod klimatiske påvirkninger.

Transport: Frostresistent ved transport ned til - 15 grader

Produktet er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan indgå i Svanemærket byggeri.

**Fysiske / kemiske data:****Lim:**

Type:

Fugthærdende, neutral Silan Modifieret Polymer (SMP), 1-komponent

Fungicidbehandlet:

Nej

Konsistens:

Thixotropisk masse

Holdbarhed:

2 år i uåbnet emballage ved tør og kølig opbevaring.

Emballage:

Bemærk: Holdbarhed på tube kvalitet: 1 år.

Varenr.	Størrelse	Farve	DB-nr.
29175	75 ml tube	Hvid	1584525
29132	290 ml	Hvid	1449073
29162	600 ml	Hvid	1576270

Limfuge:

Overmalbar:

Ja.

Hårdhed:

60 - 65 Shore A (ISO 868)

Brudstyrke:

ca 2,8 N/mm² (ISO 37)

Brudforlængelse:

ca 300 % (ISO 37)

Bestandighed:

Temperatur: ca. -40 °C til +90 °C

Klimatisk ældning: god



Brugsanvisning:

- Forberedelse af materialer:** *Limfladerne skal være rene, tørre, fri for slipmiddel, fedtstof, støv og løse partikler. Turbo Tack 291 kan anvendes på overflader som mursten, beton, eternit, træ, glas, de fleste metaller, malede overflader m.m.*
- Da der i praksis kan forekomme variationer i de enkelte materialer, bør der altid udføres tilstrækkelige vedhæfningsforsøg før igangsættelse af - især store opgaver.*
- Anvendelsestemperatur:** *Kan påføres ved temperaturer fra +5 °C til +40 °C.*
- Påføring:** *Turbo Tack 291 påføres i limstrengene på emne eller væg/loft i en indbyrdes afstand af 3 - 20 cm, afhængig af styrkekrav. Nogle opgaver kan kræve særlige monteringsmetoder, følg leverandørens vejledninger.*
- Rækkeevne:** *2 - 3 m²/patron, afhængig af dimensioner og styrkekrav.*
- Monteringstid:** *Monter indenfor 5 - 10 minutter efter påføring af limstrengene.*
- Montering:** *Emnerne presses omhyggeligt sammen. Bæreevnen på væg svarer ca. til at et emne på 10 x 10 cm med en vægt på 1 kg, skal have ca. 75% af sin limflade dækket for at kunne fikseres uden brug af understøtning. Tallene skal betragtes som et groft estimat og limbehovet til konkrete opgaver skal undersøges og vurderes på baggrund af praktiske erfaringer.*
- Hærdning:** *Limfugen hærdner op med ca. 2 mm/døgn afhængig af fugtighed og temperatur.*
- Rengøring:** *Værktøj rengøres og lim fjernes med Wipes Sensitive 915 eller terpentiner. Hærdet fugemasse kan kun fjernes mekanisk. Hænder og hud vaskes med vand og sæbe.*

Sikkerhed:

Se produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK

TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75