

Produktinformation:

Lättspackel Medium Pro Extra 637

Professionellt högkvalitets lättspackel**Produktbeskrivning & användning:**

Lättspackel Medium Pro Extra 637 är ett färdigblandat lättspackel av yppersta kvalitet.

Spacklet används inomhus i torra utrymmen till skarv- och bredspackling av väggar och tak av puts, betong, lättbetong, gipsskivor mm.

Lättspackel Medium Pro Extra 637 är specialutvecklat till professionell skarv-späckling av gipsskivor. Produktens konsistens gör det enkelt att utföra späckling och montering av pappersremsa.

Vidare är produkten mycket lämplig till bredspäckling av täta underlag med minimal risk för blåsbildning, exempelvis målad strukturtapet eller väv.

Lättspackel Medium Pro Extra 637 har god fyllförmåga och sjunker minimalt. Den kan målas över med dispersions- och alkydfärger.

Spacklet uppfyller kraven enligt EN 13963, typ 3A. Se produktens prestandadeklaration för ytterligare information.

Lättspackel Medium Pro Extra 637 uppfyller emissionskraven enligt Emicode EC 1^{PLUS}.

**Fysikaliska / Kemiska data:****Spackelmassa:**

Bindemedel:	EVA-copolymer
Pigment/fyllmedel:	Aluminiumsilikat, expanderad perlit och dolomit
Partikelstorlek:	Max 0,2 mm
Kulör:	Ljusgrå
Konsistens:	Pastös
Densitet:	ca 1,1 kg/liter
Hållbarhet:	Minimum 12 månader i öppnat emballage vid sval förvaring. Förvaras frostfritt.

Härdat spackel:

Övermålningsbar:	Ja
Beständighet:	Spacklet är inte vattenbeständigt.



Bruksanvisning:

Förberedelser:

Alla ytor ska vara rena, fria från damm och lösa partiklar.

Applicering:

Lättspackel Medium Proffs 637 appliceras för hand med en spackel. Vid spackling av tjockare skikt än 4 mm läggs spacklet på i flera omgångar och det ska vara så gott som genomsnitt mellan varje spackling.

För tidig applicering av nästa skikt ökar risken för krympning och sprickbildning.

Gipsskivemontage utförs enligt riktlinjerna i "YBG-skriften".

Vid bredspackling på täta underlag är det viktigt att det första skiktet spackel läggs på tillräckligt tjockt så att eventuell struktur i underlaget täcks. Det första skiktet får inte skrapspacklas eller läggas på för tunt. Då är det stor risk att det uppkommer blåsor på ytan som inte kan arbetas bort när nästa skikt spackel appliceras.

Sträckförmåga:

Bredspackling: 1 m²/liter vid 1 mm skiktjocklek.

Skarvspackling: ca 0,3 liter/m

Torktid:

Beroende på skiktjocklek, fuktighet och temperatur. Under normala omständigheter är spacklet sliptorrt efter 8 – 10 timmar.

Vid skarvspackling på försänkta kanter rekommenderas att vänta minst ½ dygn innan vidare behandling.

Rengöring:

Spackel på huden avlägsnas med tvål och vatten.

Verktyg rengörs med vatten innan spacklet torkat.

I torkat spackel kan lösas upp genom blötläggning i vatten.

Säkerhet:

Se produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK

TEL: 046-570 70 - INFO@DANALIM.SE

Lättspackel Medium Pro Extra 637 – Reviderat 2019-07-11 - Sida 2/2