

## Produktinformation:

# Vådsumslim 216

**Færdigblandet lim til glasvæv og -filt i vådrum****Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Vådsumslim 216 er en vandbaseret lim, specielt udviklet til opsætning af vinyltapet, glasvæv og -filt i vådrum, på underlag af f.eks. gips, beton, puds, træ o. lign.

Kan endvidere anvendes til opsætning af glasvæv og -filt på ikke sugende underlag, herunder keramiske fliser.

Produktet er blevet testet og godkendt som et produkt med lav emission i henhold til M1-klassificering

Produktet er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan indgå i Svanemærket byggeri.

**Fysiske / kemiske data:****Lim:**

Type:

Modificeret stivelse forstærket med en akryldispersion

Farve:

Hvid

Konsistens:

Cremet, tixotropisk

Tørstofindhold:

Ca. 21 %

Massefylde:

Ca. 1,0 Kg/L

Holdbarhed:

Min. 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig og tør opbevaring. Opbevares frostfrit.

Emballage:

Varenr.	Størrelse	DB-nr.
4671	1 liters spand	3448628
4672	2,5 liters spand	3448636
46731	5 ltr firkantet spand	7517253
4675	15 liters spand	4662847



## Brugsanvisning:

### Forberedelse:

Underlaget skal være rent, tørt, fast, ikke smittende og fri for tapetrester m.m.

Tætte og malede underlag gennemslibes og afvaskes med grundrensemiddel. Især ved limning af tætte vægbeklædninger er det vigtigt at underlaget er sugende.

På smittende eller stærkt sugende underlag bør der grundes med Væggrunder 224 eller Væggrunder Gele Ekstra 228 efter rengøring.

### Fortynding:

Omrøres før brug, og kan evt. fortyndes med lidt vand efter behov.

### Anvendelsestemperatur:

15 °C til 30 °C, bedst ved stuetemperatur.

### Opsætning:

#### Opsætning af glasvæv og glasfilt:

Limenes påføres væggen i et ensartet lag med pensel, rulle eller Airless Sprøjteanlæg.

Påfør ikke lim på et større område end vægmaterialet kan monteres mens limen er våd.

#### Opsætning af skumtapet:

Limenes påføres i et jævnt lag på bagsiden af tapetet, hvor den skal trække og blødgøre tapetet inden opsætning. Undgå at der kommer lim på forsiden af tapetet. Eventuelt lim der er kommet på forsiden, fjernes afhængig af tapetkvalitet enten ved let dupning med en fugtet svamp eller ved vask med svampen.

Undgå generelt at der kommer lim på forsiden af materialerne.

### Rækkeevne:

4 - 5 m<sup>2</sup> pr. liter.

### Tørretid:

Normalt ca. 1 døgn, afhængig af rumtemperatur og fugtighed.

### Efterbehandling:

Når limen er helt, tør kunne vævet/filten overmales. Vær opmærksom på at limen tåler fugt, men skal beskyttes mod kraftig, længerevarende eller direkte vandpåvirkning.

### Rengøring:

Limpletter fjernes straks med en fugtig klud. Værktøj rengøres med lunkent vand.

**Der henvises i øvrigt til væv/filtproducentens anvisninger.**

## Sikkerhed:

Se produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK

TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75