

**Produktinformation:**

# Klar Kontaktlim 284

**Klar allround lim med øjeblikkelig høj styrke****Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Klar Kontaktlim 284 er en letflydende klar kontaktlim, specielt udviklet til limning af blød PVC.

Limen er vandbestandig og varmebestandighed op til ca. +60°C. Ved tilsætning af 5 % Kontakthærder 924 forøges varmebestandigheden op til ca. 150°C.

Klar Kontaktlim 284 anvendes til limning af blød PVC og mange andre plasttyper. Limen er endvidere velegnet til limning af læder, gummi, metal, tekstil, træ, pap og papir.

**Fysiske / kemiske data:****Lim:**

Type:	Opløsningsmiddelholdig lim på polyuretanbasis.
Farve:	Transparent
Konsistens:	Letflydende
Holdbarhed:	ca. 24 måneder i tæt tillukket emballage ved kølig opbevaring.
Emballage:	

Varenr.	Størrelse	DB-nr.
3201	40 ml tube	3447448

**Limfuge:**

Farve:	Transparent
Bestandighed:	Temperatur: Op til ca. +60°C, afhængig af styrkekrav. Limen er termoplastisk (dvs. styrken reduceres med øget temperatur). Ved tilsætning af 5 % Kontakthærder 924 øges varmebestandigheden op til ca. 150°C.

Vand: God



## **Brugsanvisning:**

- Forberedelse:** *Limfladerne skal være rene, tørre og fri for olie, fedtstof, slipmiddel, støv og løse partikler.*
- Før limning på blød PVC er det ofte nødvendigt at affedte overfladen med f.eks. acetone.*
- Ved tilsætning af 5 % Kontakthæder 924 forøges varmebestandighed. Brugstiden efter tilsætning af hæder er ca. 24 timer.*
- Det anbefales altid at foretage prøvelimninger, for at vurdere limningens styrke.*
- Vær opmærksom på at limen kan misfarve / påvirke nogle materialer. Foretag derfor en prøve på et skjult sted.*
- Fortynding:** *Kun med acetone.*
- Temperatur:** *Limen bør anvendes ved stuetemperatur.*
- Påføring:** *Limen påføres begge flader i et tyndt ensartet lag. Lad overfladerne tørre i 2-3 minutter, hvorefter emnerne presses hårdt sammen i nogle sekunder.*
- Rækkeevne:** *4 - 5 m<sup>2</sup>/liter, ved tosidig limpåføring og afhængig af underlagets type.*
- Hærdning:** *Limfugen opnår øjeblikkelig høj styrke. Fuld styrke opnås efter ca. 2 døgn ved 20 °C. Ved lavere temperaturer øges hærdetiden.*
- Rengøring:** *Våd lim fjernes med acetone.  
Hærdet lim kan kun fjernes mekanisk.*

**Sikkerhed:** *Se produktets sikkerhedsdatablad*

*Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.*

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK  
TLF. 56 64 00 70 -TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75**