

Produkt Information:

Letspartel Fin 621

Færdigblandet finkornet letspartelmasse**Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Letspartel Fin 621 er en færdigblandet finkornet letspartelmasse med høj fyldningsgrad og lav vægtfylde, der udmærker sig ved at være særdeles let at påføre og slibe.

Spartelmassen anvendes indendørs til glatspartling af vægge og lofter af puds, beton, letbeton, gipsplader m.m. i tørre rum.

Letspartel Fin 621 er velegnet til overmaling med dispersions- og alkydmalinger.

Spartelmassen er CE-godkendt til spartling af gipspladesamlinger i henhold til EN13963. Se DOP for yderligere information

Produktet er blevet testet og godkendt som et produkt med lav emission i henhold til M1-klassificering.

Letspartel Medium 621 er indeklimamærket EC1+ iht. til Emission

**Fysiske / kemiske data:****Spartemasse:**

Type:	Letspartelmasse baseret på vinylacetatcopolymer
Farve:	Hvid
Konsistens:	Pastøs
Vægtfylde:	ca. 1.0 kg/liter
Holdbarhed:	Minimum 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring. Opbevares frostfrit.

Emballage:

Varenr.	Størrelse	TUN-nr.
7962	5 ltr	8482838
7963	10 ltr	8482846

Afhærdet spartelmasse:

Overmalbar:	Ja
Bestandighed:	Spartelmassen er ikke vandbestandig.



Brugsanvisning:

Forberedelse:

Alle overflader skal være rene, fri for støv og løse partikler.
På smittende eller stærkt sugende underlag bør der efter rengøring grundes med Væggrunder 224 eller Væggrunder Gele Ekstra 228

Påføring:

Letspartel Fin 621 kan påføres med spartel i en lagtykkelse fra 0 - 3 mm.
Ved udspartling af dybe huller eller revner påføres spartelmassen ad flere gange og den skal være så godt som gennemtør mellem hver spartling. Huller og revner fra 4 - 15 mm kan med fordel spartles op med Letspartel Grov 624. Efter tørring efterspartles med Letspartel Fin 621.

For tidlig påføring af næste lag øger risikoen for svind og sprækkedannelser.

Få flere informationer om spartling af gipsplader i brochuren "Spartling af gipspladesamlingen – Sådan gør du!"



Rækkeevne:

Fuldspartling: 1 m²/liter ved 1 mm lagtykkelse
Spartling af samlinger: Ca. 0,3 liter/m

Tørretid:

Afhængig af lagtykkelse, fugtighed og temperatur, under normal omstændighed er spartelmassen slibetør efter 8-10 timer.

Rengøring:

Våd spartelmasse fjernes med vand. Hærdet spartelmasse fjernes mekanisk eller ved blødsætning i vand.

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK
TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75