

Produktinformation:

Let Grov Sprøjtespartel 634

Færdigblandet Sprøjtbar letspartelmasse**Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Let Grov Sprøjtespartel 634 er en færdigblandet grovkornet letspartelmasse med lav vægtfylde og høj fyldningsgrad, der udmærker sig ved at være særdeles let at påføre og slibe. Spartelmassen har en konsistens, der er tilpasset til påføring med markedets gængse sprøjteudstyr.

Spartelmassen anvendes indendørs til ud- og bredspartling af vægge og lofter af puds, beton, letbeton, gipsplader m.m. i tørre rum.

Spartelmassen lever op til de indeklimakrav, som kræves for at blive Emission EC1+

Produktet er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan indgå i Svanemærket byggeri.

**Fysiske / kemiske data:****Spartemasse:**

| | |
|--------------------|---|
| Type: | Letspartelmasse baseret på EVA-copolymer. |
| Farve: | Lys grå |
| Konsistens: | Pastøs |
| Partikelstørrelse: | ca. 0,3 mm. |
| Vægtfylde: | ca. 1,0 kg/liter. |
| Holdbarhed: | Minimum 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring. Opbevares frostfrit. |

Afhærdet spartelmasse:

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| Overmalbar: | Ja |
| Bestandighed: | Spartelmassen er ikke vandbestandig |



Brugsanvisning:

- Forberedelse:** *Alle overflader skal være rene, fri for støv og løse partikler. På smittende eller stærkt sugende underlag bør der grundes med Væggrunder 224 eller Væggrunder Gele Ekstra 228 efter rengøring.*
- Påføring:** *Let Grov Sprøjtespartel 634 kan påføres med traditionelt påføringsudstyr, der kan påføre sprøjtespartelmasser.*
- Påføringstemperatur +10°C til +25°C.
40-80% RF.*
- Påføring af tykkere lagtykkelser forlænger tørretiden væsentlig og det kan da være en fordel at påføre spartelmassen ad flere gange og den skal være så godt som gennemtør mellem hver spartling.*
- Rækkeevne:** *1 m²/liter ved 1 mm lagtykkelse.*
- Tørretid:** *Tørretiden er meget afhængig af den påførte lagtykkelse, underlagets art, temperatur, luftfugtighed, ventilation m.m. Under normale omstændigheder kan dog forventes en tørretid på 8-10 timer.*
- Rengøring:** *Spartelmasse på huden fjernes med vand og sæbe. Værktøj rengøres med vand mens spartelmassen endnu er våd. Indtørret spartelmasse kan opløses ved iblødsætning i vand.*

Sikkerhed:

Se produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – WWW.DANALIM.DK
TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75**