

Produktinformation:

Vägglim Quattro 213

Färdigblandat förstärkt vägglim**Produktbeskrivning och användning:**

Vägglim Quattro 213 är ett vattenbaserat lim som används till uppsättning av tapet, easy-up, non-woven och lättare väv i torra och uppvärmda utrymmen.

Vägglim Quattro 213 lämpar sig väl för klistermaskiner.

Vägglim Quattro 213 är förstärkt med EVA-polymer dispersion.

Vägglim Quattro 213 lever upp till de stränga kraven på miljö och inneklimat som krävs för att bli Svanenmärkt.



5097-0012

Fysikaliska / Kemiska data:**Lim:**

Typ:	Modifierad stärkelse förstärkt med EVA-copolymer dispersion
Kulör:	Vit
Konsistens:	Kräm, tixotropisk
Torrhalt:	14 %
Densitet:	ca 1 kg/Liter
Hållbarhet:	Minimum 12 månader i öppnad förpackning vid torr och sval förvaring. Förvaras frostfritt.
Förpackning:	

Artikelnummer	Emballage
46421	5 kg
46422	15 kg



DANA LIM

Bruksanvisning:

Förberedelser:

Underlaget ska vara rent, torrt, fast och fritt från tapet-/väv-/limrester m.m.

Målade och täta underlag slipas för att sedan tvättas av med rengöringsmedel. På ren puts kan limning/grundning utföras genom applicering av förtunnat lim.

På kraftigt sugande underlag bör man grunda med Väggrundering 224 eller Väggrundering Gel Extra 228 efter rengöring.

Förtunning:

Rör om före användning och, vid behov, förtunna med vatten.

Användningstemperatur:

18°C till 30°C.

Uppsättning:

Non-woven/Väv/Easy-up

Med non-woven, glasfiberväv och tapettyper där man rekommenderas att applicera limmet direkt på väggen (easy-up tapeter) kan limmet penslas, rullas eller sprutappliceras med en Airless sprututrustning.

Vanlig papperstapet

Limmet appliceras i ett jämnt lager på tapetens baksida, där det ska dra in och göra tapeten mjuk innan uppsättning. Se till att det inte kommer lim på tapetens framsida.

Eventuellt lim på framsidan avlägsnas – beroende på tapetkvalitet - antingen genom att försiktigt dutta med en fuktig svamp eller avtvättning med svamp.

Vägglim Quattro 213 är väl lämpad för applicering med klistermaskin.

Följ anvisningarna från producenten av det material som ska sättas upp.

Sträckförmåga:

4 m²/kg.

Efterbehandling:

När limmet är helt torrt kan tapet, väv eller non-woven målas över.

Rengöring:

Tvätta händer och hud med tvål och vatten.

Ta bort limfläckar meddetsamma med en fuktig trasa. Rengör verktyg med ljummet vatten.

Torkat lim avlägsnas mekaniskt eller löses genom blötläggning i vatten.

I övrigt hänvisas till tapetproducentens anvisningar.

Säkerhet:

Se produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB – KØBENHAVNSVEJ 220 – DK-4600 KØGE – DANMARK
TEL: 046-570 70 – INFO@DANALIM.DK