

Produktinformation:

DanAtac Vinyl 246

Med kraftigt våthugg och förlängd återaktivering**Produktbeskrivning & användning:**

DanAtac Vinyl 246, är ett snabbt speciellt vattenbaserat lim, med kraftigt våthugg, helt utan organiska lösningsmedel. Limmet har kort öppentid och kan både användas till våt- och häftlimning. Dessutom har limmet en utmärkt återaktiveringsförmåga.

Används till limning av homogen vinyl, vinyler med skum- eller vävbaksida, eller t.ex. linoleum med oljeskum baksida på sugande och icke-sugande underlag. Är även lämpligt till uppsättning av väggvinyler.

**Fysikaliska / Kemiska data:****Lim:**

Typ:	Vattenbaserad co-polymer dispersion
Kulör:	Ljusbeige
Konsistens:	Pasta, tixotropisk
Torrhalt:	ca 74 %
Densitet:	ca 1,38 kg/liter
Hållbarhet:	Minimum 12 månader i öppnat emballage vid sval lagring. Lagras frostfritt.
Förpackning:	

Artikelnummer	Emballage
4203	10 ltr spann

Härdat lim:

Kulör:	Beige
Beständighet:	Mjukgörare: God beständighet mot mjukgörarvandring.



DANA LIM

Bruksanvisning:

Förberedelser av underlag: *Limmet omrörs före användning. Lim och beläggning tempereras före användning till mellan 18 °C och 25 °C, motsvarande golvttemperaturen. Fuktprocenten i undergolvet får max. vara i området konstaterat för den aktuella beläggningen, värdet bestäms för den aktuella beläggningen (85 - 90 % RF, beroende på materialet)*

Fuktmätning ska göras efter Golvfaktas regler. Eventuellt måste underlaget fuktisoleras. Limning kan göras på alla jämna, plana och fortsatt torra underlag som betong, träfiberplattor och cement spackelmassor. Följ alltid beläggnings-leverantörens anvisningar. Vid golvvärme måste man ta särskild hänsyn, se beläggningsleverantörens anvisningar.

Underlag av golvspackel primas med Primer 600 förtunnad med vatten, i förhållandet 1:5. Underlag av anhydrid primas två gånger med Primer 600 förtunnat med vatten. Första gången 1:5, andra gången 1:3. Primern ska vara helt torr före limapplicering

Användningstemperatur: *18 °C till 25 °C. Den relativa luftfuktigheten i lokalen får inte överstiga 65 %. Luftfuktigheten kan ev. sänkas genom luftuppvärmning och/eller ventilation.*

Sträckförmåga: *4-5 m²/liter (till gummi rekommenderas 3½-4 m²/liter).*

Limning: *Limmet appliceras på underlaget med en tandad spackel. Beläggningen monteras i det våta limmet och gnids noggrant på plats, därefter lyfts beläggningen så limmet luftas i 5-10 minuter, därefter ska beläggningen gnuggas noggrant på plats.*

Trumling av beläggningen rekommenderas alltid

Efterbehandling: *Vid limning i våtrum måste samtliga skarvar förseglas.*

Återaktivering: *Det härdade limmet kan återaktiveras genom hög värmepåverkan från t.ex. en varmluftspistol i 30-60 sek. på det aktuella området, därefter är det möjligt att jämna ut eventuella bubblor eller ojämnheter. Efter nedkyllning har limmet återupptagit sitt hugg och sin kraftförmåga. Limmet kan återaktiveras över en lång period.*

Rengöring: *Lim på hud avlägsnas med Wipes 915 eller vatten och tvål. Verktyg rengörs med Wipes 915 eller varmt vatten medan limmet fortfarande är vått. Torkat lim kan lösas upp med sprit*

Säkerhet:

Se produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har målsättningen att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden, och är inte produktspecifikationer.

I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK

TEL: 046 - 57070 – INFO@DANALIM.SE

DanAtac Vinyl 246 - Reviderat 2020-06-03 - Sida 2/2