

**Produktinformation:**

# MS Parkettlim 268

**Elastisk, ftalatfri, snabbhärdande och fuktbromsande.**

**Produktbeskrivning & användning:**

MS Parkettlim 268 är ett elastiskt, ftalatfritt och snabbhärdande parkettlim för limning av stav- och mosaikparkett, högkantsparkett, lamellparkett, plank och klossgolv mot underlag av trä, betong, stål och aluminium.

Motsatt till vattenbaserade limmer, kan MS Parkettlim 268 i många tillfällen användas på konstruktioner där det relativa fuktinnehållet är upp till 85 % RF (se sida 2).

Limmet innehåller inte vatten, isocyanater eller lösningsmedel, och härdar vid en reaktion med luftens fuktighet.

Produkten är registrerad i Byggdatabasen för produkter som kan användas i Svanenmärkt bygge.

MS Parkettlim 268 uppfyller emissionskraven enligt EC 1<sup>PLUS</sup>.

**Fysikaliska / Kemiska data:****Lim:**

Typ:	Elastisk MS-polymer
Kulör:	Brun
Konsistens:	Tjockflytande, tixotropisk
Torrhalt:	100 %
Densitet:	ca 1,56 kg/liter
Hållbarhet:	Minimum 12 månader i oöppnat emballage vid sval förvaring.
Förpackning:	

Artikelnummer	Emballage
54829	5 liter spann
54823	10 liter spann

**Härdat lim:**

Kulör: Brun



## Bruksanvisning:

Undergolvet skall vara fast, rent, fettfritt, någorlunda torrt och plant.

Planhet: Får högst avvika  $\pm 2$  mm på en 2,0 meter rät. Är golvet inte tillräckligt plant behöver det spacklas ut.

Fuktighet: Fukten i underlaget får normalt\* max. vara 85 % RF. \*Vid fuktprocent mellan 65 och 85 % ska Dana Lims tekniska avdelning kontaktas vid följande tillfällen: Terrass utan inbyggd fuktspärr samt däck över källare (härunder kryppgrund), garage och liknande. Därefter vill en konkret värdering avgöra hur limmet kan användas på bästa sätt  
Fukttinnehållet ska mätas vid en lufttemperatur på 17 °C till 25 °C, och i övrigt utföras efter GSO Golvfaktas regler.

Limning kan göras på underlag av betong, träfiberskivor, cementspackel-massa, stål och aluminium. Provlimning rekommenderas alltid.

Trät acklimatiseras i det rum det ska läggas i efter leverantörens anvisningar. Rummet ska vara stängt, uppvärmt till +17 °C och ha en luftfuktighet på 35 - 65 %. Dock ska rummets framtida fuktighet och -temperatur vara uppnådd. Arbete med vattenbaserade produkter (t.ex. målning, tapetsering e. likn) får inte förekomma i rummet. Ang. förberedning hänvisas i övrigt till råvaruleverantörens anvisningar. Vid golvvärme måste det iaktas särskilda förhållningsregler. Se beläggningsleverantörens anvisningar

## Användningstemperatur:

17 °C till 25 °C. Den relativa luftfuktigheten i lokalen får inte överstiga 65 %. Luftfuktigheten kan ev. sänkas genom luftuppvärmning och/eller ventilation.

## Limning

Limmet appliceras på golvet med grovt tandad spackel. Montering görs i det våta limmet, trycks fast ordentligt och belastas med sandsäckar, parkettbuntar eller annat. Lim får inte pressas upp mellan stav/plank/klossar. Det får INTE limmas i fjäder och not.

Vid montering av lamellparkett, plankgolv och klossgolv är det särskilt viktigt att belastningen blir tillräcklig.

Kontrollera vid alla monteringar att det är full kontakt mellan lim och trä. Vid plankgolv kan det ev. vara nödvändigt att sortera bort ojämna plankor som inte uppnår full kontakt. För montering hänvisas i övrigt till träleverantörens anvisningar

## Sträckförmåga:

Massivt trägolv	Max 65% RF	1 liter/m <sup>2</sup>	Med och utan golvvärme
Lamellplank	Max 65% RF	1 liter/m <sup>2</sup>	Med och utan golvvärme
Lamellparkett-stav, mosaik- og fingerparket	Max 65% RF	0,5 liter/m <sup>2</sup>	Med golvvärme
Lamellparkett-stav, mosaik- og fingerparket	Max 85% RF	1 liter/m <sup>2</sup>	Utan golvvärme
Lamellparkett-stav, mosaik- og fingerparket	Max 75% RF	1 liter/m <sup>2</sup>	Med golvvärme

Spackelklinga nr. 4 bör användas till applicering av 0,5 liter/m<sup>2</sup> vid 45°

Spackelklinga nr. 5 används vid applicering av 0,8 liter/m<sup>2</sup> vid 45°

Spackelklinga nr. 6 används vid applicering av 1,0 liter/m<sup>2</sup> vid 45°

## Monteringstid:

ca 45 minuter vid 20 °C och 50 % RF. Varierar med temperatur och fuktighet.

## Efterbehandling:

Eventuell behandling av parkettstaven får tidigast ske 48 timmar efter läggning

## Rengöring:

Lim på hud kan avlägsnas med sprit och tvättas därefter med vatten och tvål.  
Verktyg rengörs med en trasa medan limmet ännu är vått.  
Härdat lim tas bort mekaniskt.

## Säkerhet:

Se produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK

TEL: 046-57070 - INFO@DANALIM.SE