

Produktinformation:

Parkettlim Hybrid 269

Elastiskt, snabbhärdande och fuktbromsande**Produktbeskrivning & användning:**

Parkettlim Hybrid 269 är ett elastiskt och snabbhärdande parkettlim för limning av stav- och mosaikparkett, högkantsparkett, lamellparkett, plankgolv och klossgolv mot underlag av trä, betong, stål och aluminium.

I motsats till vattenbaserade lim kan Parkettlim Hybrid 269 i många tillfällen användas på konstruktioner där det relativa fuktinnehållet är upp till 85 % RF (se sida 2)

Limmet innehåller inte vatten, isocyanater eller lösningsmedel och härdar vid en reaktion med luftens fuktighet.

Produkten är registrerad i Byggdatabasen för produkter som kan användas i Svanenmärkt bygge.

Parkettlim Hybrid 269 är godkänt enligt Eimicode EC1.



Medlem av Golvbranchen.

Fysikaliska / Kemiska data:**Lim:**

| | |
|--------------|---|
| Typ: | SMP |
| Kulör: | Ljusbrun |
| Konsistens: | Tixotropisk |
| Torrhalt: | 100 % |
| Densitet: | Ca 1,56 kg/liter |
| Hållbarhet: | Minimum 12 månader i öppnat emballage vid sval förvaring. |
| Förpackning: | |

| Artikelnummer | Emballage |
|---------------|---------------|
| 54822 | 3,84 ltr påse |
| 26910 | 10 ltr hink |

Härdat lim:

Kulör: Ljusbrun



DANA LIM

- Bruksanvisning:** Undergolvet ska vara fast, rent, fettfritt, relativt torrt och plant.
Planhet: Får högst avvika ± 2 mm på en 2,0 meter rät. Om golvet inte är tillräckligt plant måste det spacklas ut.
Fuktighet: Fukten i underlaget får normalt* max. vara 85 % RF
*Vid fuktprocenter mellan 65 och 85 % ska Dana Lims tekniska avdelning kontaktas vid följande tillfälle: Terrassdäck utan inbyggd fuktspärr samt däck över källare (härunder kryppgrund), garage och likande. Härefter görs en konkret värdering om limmet kan användas på försvarligt sätt.
Fuktinnehållet ska mätas vid en lufttemperatur på 17 °C till 25 °C, och i övrigt utföras efter Golvfaktas regler.
Limning kan utföras på underlag som betong, träfiberskivor, cementspackel-massor, stål och aluminium. Provlimning rekommenderas alltid.
Trät acklimatiseras i det rum det ska läggas efter leverantörens rekommendationer. Rummet ska vara stängt, uppvärmt till +17 °C och ha en luftfuktighet på 35 - 65 %. Dock ska rummets framtida genomsnittsfuktighet och -temperatur vara uppnådd. Det får inte förekomma arbete med vattenbaserade produkter (t.ex. målning, tapetsering o. likn.) i rummet. Beträffande förberedning hänvisas i övrigt till träleverantörens vägledning. Vid golvvärme måste särskilda förhållningsregler antas. Se beläggningsleverantörens anvisningar
- Användningstemperatur:** 17 °C till 25 °C. Den relativa luftfuktigheten i lokalen får inte överstiga 65 %. Luftfuktigheten kan ev. sänkas med luftuppvärmning och/eller ventilation
- Limning:** Montering görs i vått lim, som trycks fast ordentligt och belastas med t.ex. sandsäckar, parkettbuntar eller annat. Lim får inte pressas upp mellan stavar/plank/klossar. Det får INTE limmas i fjäder och not
Tillräcklig belastning är särskilt viktigt vid montering av lamellparkett, plankgolv och klossgolv. Kontrollera vid alla monteringer att det är full kontakt mellan lim och trä. Vid limning av plankgolv kan det ev. vara nödvändigt att sortera bort vinda plankor som inte får full kontakt. Innan montering hänvisas i övrigt till träleverantörens läggningvägledningar.
- Limmängd:** Beroende på produkt och fuktinnehållet i konstruktionen
Till lamell-, mosaik-, stav- och högkantsparkett används min. 0,5 liter/m²
Till kloss- och plankgolv användes min. 1,0 liter/m²
När limmet används i konstruktioner med mer än 65 % RF skall alltid minimum 1,0 liter/m² användas
Bemärk att det alltid ska vara full avsmetning på trä.
- Åtgång:** Med limmaskin och en utläggingsbredd på 50 cm, fullt lastad med 12,25 liter lim, så fås en utläggningsslängd på ca 23 meter vid en förbrukning på 1 liter/m², och 46 meter vid en förbrukning på ½ liter/m²
- Monteringstid:** 0 - 30 minuter, vid 20 °C och 50 % RF.
- Efterbehandling:** Eventuell ytbehandling av parkettstavar får tidigast ske 48 timmar efterläggning.
- Rengöring:** Lim på hud kan avlägsnas med sprit, tvätta därefter med vatten och tvål. Verktyg rengörs med Wipes 916 medan limmet ännu är vått. Härdat lim avlägsnas mekaniskt.

Säkerhet:

Se produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden, och är inte produktspecifikationer.

I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK

TEL: 046-570 70 – INFO@DANLIM.SE

Parketlim Hybrid 269 - Reviderat 20-10-22 - Sida 2/2