

Produktinformation:

Budget Acrylfogmassa 501

All-round, övermålbar, för nästan alla material**Produktbeskrivning & användning:**

Budget Acrylfogmassa 501 är en plasto-elastisk 1-komponent vattenbaserad fogmassa som kan övermålas. Den härdar vid avdunstning av vatten.

Budget Acrylfogmassa 501 används för fogning kring dörrar och fönster, samt för utfyllnad av sprickor, skivskarvar m.m.

Kan användas på ytor som t.ex. betong, mursten, behandlat trä, aloxerat aluminium etc. utan primer.

**Fysikaliska / Kemiska data:****Fogmassa:**

Typ:	Vattenbaserad acrylfogmassa
Fungicidbehandlad:	Nej
Konsistens:	Pastös, tixotropisk massa
Densitet:	ca 1,6 kg/liter
Hållbarhet:	18 månader i oöppnat emballage vid torr och sval förvaring.
Förpackning:	

Artikelnummer	Kulör	Emballage
758127	Vit	300 ml patron

Härdat fogmassa:

Övermålbar:	Ja
Svinn:	ca 15 %
Beständighet:	Temperatur: Ca -25 °C till +60 °C Vatten: Tål fukt, men är inte vattenbeständig.

CE

DANA LIM A/S
Københavnsvej 220
DK-4600 Køge
14
DOP: 15651-0001-1

EN 15651-1
F-INT



Bruksanvisning:

Dimensionering av fog:

Fogmassan kan användas i fogar från 0 till 25 mm bredd. Fogens bredd bör dock vara minst 7,5 mm, för att kunna ta upp maximal fogrörelse. Använd bottenlist i korrekt dimension, som placeras i önskat fogdjup.

Observera! Vid många bygguppdrag sker det under loppet av de första månaderna en aklimatisering av använda byggmaterial. Detta sker framför allt i perioden efter i bruktagande och när lokalerna värms upp. Därmed kan det uppstå ett större svinn mellan byggnadsdelarna än vad en fogmassa har möjlighet att ta upp. Detta sker särskilt vid smala fogar. Sprickbildning kan därför uppstå som efterföljande åter får fogas (när bygget har nått sin jämvikt i förhållande till användningsvillkoren).

Förberedning av material:

Fogsidorna ska vara rena, torra, fria från släppmedel, fett, damm och lösa partiklar. Budget Acrylfogmassa kan användas utan primer på de flesta ytor så som glas, aloxerad aluminium, behandlat trä, betong, mursten och keramik. Mycket porösa ytor primas med en lösning av 50 % acrylfogmassa och 50 % vatten.

Då det i praktiken kan förekomma variationer i enskilda material, bör det alltid utföras tillräckliga vidhäftningstest innan igångsättning av - särskilt större arbeten. maskeringstape rekommenderas, som avlägsnas igen omedelbart efter applicering av fogmassan.

Appliceringsförhållande:

Kan appliceras vid temperaturer mellan +5 °C till +30 °C.

Applicering:

Patronens skruvtopp skärs av med en vass kniv. Därefter skärs själva fogspatsen av med ett snett snitt, som ska vara lite mindre än fogens bredd. Fogmassan appliceras med en hand- eller tryckluftspistol.

Fogen trycks på plats och glättas ordentligt med en vattenmättad fogpinne, våt svamp eller våt trasa senast 5 - 10 minuter efter applicering.

Härdning:

Hinnbildning: 7 minuter vid 23 °C och 55 % RF.

Genomhärdad: 1 - 2 dagar vid små fogar- Större fogar kräver längre härtid.

Fogmassan härdar långsammare vid lägre temperaturer och/eller högre luftfuktighet.

Efterbehandling:

Efter härdning kan Budget Acrylfogmassa 501 övermålas med de flesta färgtyper. På grund av många olika produkter på marknaden, rekommenderar vi dock att utföra test.

Speciellt vid matta färgtyper kan der uppstå krackelering.

Rengöring:

Ohärdad fogmassa avlägsnas med wiper eller varmt vatten.

Härdad fogmassa kan endast avlägsnas mekaniskt.

Händer och hud tvättas med vatten och tvål.

Säkerhet:

Se produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK

TEL: 046 - 57070 – INFO@DANALIM.SE