

Produktinformation:

MS Foglim 526

Neutralt, foglim med hög styrka**Produktbeskrivning & användning:**

MS Foglim 526 är en neutralhärdande 1-komponent hybridfogmassa/foglim.

Produkten är fukthärdande och bildar en elastisk fog, som klarar fogrörelser upp till +/- 20 %.

MS Foglim 526 kan målas över och användas både inomhus och utomhus och har utmärkt väderbeständighet.

Produkten innehåller varken syror, lösningsmedel, silikon och isocyanat.

MS Foglim 526 används till skarvar i karosseri-, skepps, container och byggindustrin, där man önskar en hård og beständig limning/fogning. Speciellt god vidhäftning på aluminium och PVC.

MS Foglim 526 uppfyller emissionsskraven enligt Eimcode EC 1^{PLUS}.

MS Foglim 526 är godkänd för indirekt kontakt med livsmedel enligt EC 1935/2004.

**Fysikaliska / Kemiska data:****Fogmassa:**

Typ:	MS-hybrid polymer, 1-komponent
Fungicidbehandlad:	Nej
Konsistens:	Pasta, tixotropisk massa
Densitet:	ca. 1,5 kg/liter
Hållbarhet:	1 år i oöppnad förpackning vid torr och sval lagring.

Föpackning:

Artikelnummer	Kulör	Emballage
53572	Vit	290 ml patron
53573	Grå	290 ml patron
53575	Svart	290 ml patron

Härdad fogmassa:

Övermålningsbar:	Ja
Svinn:	3-4 % (ISO 10563)
Hårdhet:	55-60 Shore A
Brottöjning:	ca 400 % (ISO 8339)
Elasticitetsmodul:	ca 1,1 N/mm ² (ISO 8339)
Elasticitet:	+/- 20 %
Beständighet:	Temperatur: ca. -40 °C till +90 °C. Tål högre temperatur vid kortare tidspåverkan. Vatten: Tål konstant vattenpåverkan men får inte användas till akvarier.

CE

DANA LIM A/S
Københavnsvej 220
DK-4600 Køge
14
DOP: 15651-0526-1

EN 15651-1
F-EXT-INT CC



Bruksanvisning:

- Dimensionering av fogen:** Fogar där det används MS Foglim 526 bör dimensioneras så att rörelsen av den fria fogs substansen är under +/- 20 %. Använd Bottningslist 980 med den riktiga dimensionen, som placeras efter det önskade fogdjupet. Fogdjupet är normalt hälften av fogbredden, smala fogar görs dock i regel kvadratiska.
- Förberedelser av underlag:** Fogsidorna ska vara rena, torra, fria från slipmedel, fett, damm och lösa partiklar. MS Foglim 526 kan användas utan primer på ytor som glas, aluminium, de flesta målade ytor, PVC samt de flesta andra plasttyperna. För optimal vidhäftning rekommenderas det att använda Primer 960 på täta ytor som tex. rostfritt stål, plexiglas eller Primer 963 på porösa ytor som mursten, betong, trä etc.
- Då det i praktiken kan förekomma variationer i de olika material, bör det alltid utföras tillräckliga vidhäftningstest innan fogningen påbörjas – särskilt vid större arbeten.
- Maskeringstejp rekommenderas, som avlägsnas omedelbart efter applicering av fogmassan.
- Appliceringsförhållande:** Kan appliceras vid temperatur från +5 °C till +40 °C och minst 30 % RH.
- Applicering:** Patronspetsen skärs med en vass kniv, varefter fogspetsen skärs av med ett snett snitt, som är något mindre än fogens bredd. Fogmassan appliceras med hjälp av hand- eller tryckluftspistol.
- Härdning:** Skinnbildning på ca. 7 minuter.
2 - 3 mm/dygn vid 20 °C och 50 % RF.
Fogmassan härdar långsammare vid lägre temperaturer och lägre luftfuktighet.
- Övermålning:** Efter härdning kan MS Foglim 526 målas över med de flesta färgtyper. På grund av många olika produkter på marknaden rekommenderas att utföra test, speciellt vid användning av långsamt torkande alkryrfärger / lacker.
För optimal vidhäftning rekommenderas att fogmassan torkas av med sprit omedelbart före övermålning, speciellt om det gått en tid mellan fogning och övermålning.
- Med några målningstyper / autolacker är det möjligt att måla "vätt-på-vätt". Gör alltid test med den önskade färgen/lacken.
- Efter härdning är det möjligt att finslipa fogmassan.
- Rengöring:** Ohärdad fogmasse avlägsnas med wipen.
Härdad fogmassa kan endast avlägsnas mekaniskt.
Händer och hud tvättas med tvål och vatten.

Säkerhet:

Se produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet, som uppnås vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden, och är inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK
TEL: 046 - 57070 - INFO@DANALIM.SE