

Produktinformation:

Montageskum 592

All-round PU montageskum**Produktbeskrivning & användning:**

PU Montageskum 592 är ett 1-komponent polyuretanskum.

Används vid montering av dörrar och fönster, till isolering och ljuddämpning, fyllning av mindre hål och hålrum.

PU Montageskum 592 binder och isolerar utmärkt. Fäster på de flesta byggmaterial (dock inte polyeten, teflon, silikon eller dylika limavvisande ytor).

Notera att PU-skum inte tål solljus (UV-ljus), och därför alltid ska täckas / målas över.

Innehåller inte CFC, HFC eller HCFC drivgaser.

**Fysikaliska / Kemiska data:****Ohärdat skum:**

Typ:

1-komponent polyuretanskum

Hållbarhet:

12 månader i oöppnat emballage vid sval förvaring.

Se produktionsdatum på flaskan. **Förvaras stående.**

Förpackning:

Artikelnummer	Kulör	Emballage
7600	Gulbrun	500 ml flaska
7613	Gulbrun	750 ml flaska

Härdat skum:

Övermålningsbar:

Ja

Värmeledningstal:

0,033 W/m °C (DIN 52612)

Ljuddämpningstal:

60 dB (EN ISO 10140)

Brandklass:

B3 (DIN 4102-1)

Beständighet:

Temperatur: -50°C till +90°C

Solljus (UV): Skall skyddas mot solljus



DANA LIM

Bruksanvisning:

- Förberedelser av underlag:** Ytorna ska vara rena och fria från olja, fett, smuts och dylikt. Fukta alltid ytorna innan applicering av skummet, då härdningen sker genom en reaktion med fukt.
- Applicering:** Använd skyddshandskar och skyddsglasögon.
Ta bort locket och montera ventilhandtaget med tillhörande plaströr. Flaskan skall alltid användas med munstycket neråt.

Skaka flaskan 10 - 15 gånger innan användning.

Fyll fogen eller reparationsstället till ca. 40 - 50 %, eftersom skummet expanderar kraftigt under härdningen.

Används inte hela innehållet med en gång, kan plaströret sitta kvar en kortare tid. Vid nästa användningstillfälle klipps ett par centimeter av röret. Om flaskan förvaras över längre tid skall plaströret demonteras och ventilen rengöras med PU Rensvätska 599. Det finns dock ingen garanti att flaskan kan användas igen; om det kommer in luft härdar skummet i ventilen.
- Appliceringsförhållande:** Kan appliceras vid temperatur från 5°C till 30°C. Idealisk temperatur är 20 °C.
- Sträckförmåga:** 500 ml: Flaskans innehåll ger upp till 18 liter fritt expanderat skum eller 20 – 30 meter fog (20 x 30 mm).
750 ml: Flaskans innehåll ger upp till 28 liter fritt expanderat skum eller 35 – 45 meter fog (20 x 30 mm).
- Härdning:** PU Montageskum 592 är klubbfrött efter 8 - 12 minuter, och skärbart efter ca. 45 minuter, vid 20°C och 60 % relativ luftfuktighet.
- Efterbehandling:** PU-skum skall skyddas mot solljus. PU Montageskum 592 kan efter härdning spacklas, tapetseras och målas över med alla vanliga färger och lacker.
- Rengöring:** Ohärdade skum avlägsnas med Pro Wipes 916 eller aceton på en trasar. Härdat skum kan endast avlägsnas mekaniskt.

Säkerhet:

Se produktens säkerhetsdatablad

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK
TEL: 046-57070 - INFO@DANALIM.SE

PU Montageskum 592 – Reviderat 2021-11-01 - Sida 2/2