

Produktinformation:

Quick Filler 614

Cementbaserat pulverspackel**Produktbeskrivning & användning:**

Quick Filler 614 är ett snabbhärdande vattenfast cementbaserat pulverspackel för reparation av större och mindre skador, sprickor och ojämnheter samt för infästning av metall- och plastdetaljer. Kan användas både ut- och invändigt.

Quick Filler 614 används till spackling av de flesta underlag som t ex puts, betong, lättbetong, gipsskivor, träfiberskivor mm.

Kan appliceras i mycket tjocka skikt utan risk för krympning eller sprickbildning.

Quick Filler 614 är särskilt lämplig till infästning och reparationer vid el och VVS arbeten t ex vid ingjutning av eldosor, kablar, fästen för radiatorer, stuprör, ledstänger och liknande.

Är också lämplig som vattenfast spackel i "våta utrymmen" och kan användas som underlag till kakel och andra tunga beläggningar.

**Fysikaliska / Kemiska data:**

Typ:	Cementbaserat pulverspackel.
Kulör:	Grå
Hållbarhet:	Minimum 12 månader i torr och frostfri förvaring.
Förpackning:	

Artikelnummer	Emballage
7756	1 kg



Bruksanvisning:

- Förberedelser:** Underlaget skall vara rent och fritt från damm. Fukta torra ytor med vatten innan den färdigblandade massan appliceras. Underlagets temperatur bör inte understiga +5°C.
- Med Primer 600 kan vidhäftningen till underlaget förbättras.
- Åtgång:** ca 1,8 kg färdigblandad Quick Filler 614 per m² och mm skiktjocklek.
- Blandning:** För mer lättflytande konsistens använd ca 200 g vatten per kg filler.
För fastare konsistens använd 140 - 160 g vatten per kg filler.
- Använd alltid rent och kallt vatten. Om produkten skall användas vid lägre temperatur kan det vara lämpligt att använda ljummet vatten (ca 20°C), detta accelererar härdprocessen och reducerar brukstiden.
- Rör om blandningen noggrant tills massan är jämn och klumpfri, enklast är att använda sig av en bormaskin med visp.
- Brukstid:** ca 10 minuter vid 20°C.
ca 15 minuter vid 15°C
- Applicering:** Applicera Quick Filler 614 och spackla jämnt med stålspackel eller liknande.
- Härdningstid:** Ett nytt skikt kan appliceras efter ca 1 timme.
Spacklet har full styrka efter ca en vecka.
- Efterbehandling:** Övermålningsbar efter härdning.
- Rengöring:** Rengör verktyg med vatten innan spacklet har härdat.

Säkerhet:

Se produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB – KØBENHAVNSVEJ 220 – DK-4600 KØGE – DANMARK

INFO@DANALIM.SE - TEL: 046-570 70