

Produktinformation:

DanAtac Mattfix 278

Mattan ligger som limmad, men kan tas bort igen

Produktbeskrivning & användning:

DanAtac Mattfix 278 är ett vattenbaserat lim till fixering av mattor/golvplattor med skum-, filt- eller gummibaksida.

DanAtac Mattfix 278 håller effektivt mattor på plats så man slipper bulor och veck. Mattan ligger som limmad, men är lätt att ta bort igen utan att underlaget förstörs. DanAtac Mattfix 278 kan därför ersätta dubbelhäftande tejp eller löst liggande mattor.

Kan användas både på nya och gamla golv, på sugande och täta underlag såsom spacklad betong, spånskivor, träfiberskivor, plywood, parkett- eller brädgolv och linoleumunderlag.

DanAtac Mattfix 278 uppfyller emissionskraven enligt Emission EC 1.

**Fysikaliska / Kemiska data:****Lim:**

Typ:	Vattenbaserad copolymer dispersion
Kulör:	Vit
Konsistens:	Flytande
Torrhalt:	ca 50%
Densitet:	ca 1,0 kg/liter
Hållbarhet:	Minst 12 månader i oöppnat emballage vid sval förvaring. Förvaras frostfritt.
Förpackning:	

Artikelnummer	Emballage
7303	10 lit dunk

Härdat lim:

Kulör: Matt transparent



DANA LIM

Bruksanvisning:

Förberedelser:

Underlaget ska vara rent, torrt och jämnt.

Limning:

DanAtac Mattfix 278 appliceras med rulle. På kraftigt sugande underlag kan det vara nödvändigt att lägga på limmet i två omgångar, eller att eventuellt använda Primer 600 till första omgången. När limmet härdar blir det transparent, därefter kan mattan/golvplattorna läggas på plats.

Användningstemperaturen bör som lägst vara +15°C.

Härdningstiden vid +23°C och 55% RF är ca 30 – 40 minuter.

Härdningstiden beror på temperatur, luftfuktighet, sugande och icke sugande ytor.

Se till att gnugga fast beläggningen ordentligt i limmet.

Vid läggning av mattplattor med filtbaksida rekommenderas alltid att använda en mattvält.

Sträckförmåga:

6 - 12 m²/liter.

Borttagning:

När mattan/plattorna någon gång ska tas bort, lösgörs mattan i ena hörnet och dras av långsamt. Styrkan i DanAtac Mattfix 278 är normalt svagare än mattans baksida. Med gamla mattor eller vissa matttyper med ostabil baksida kan det hända att mattans skumbaksida går sönder när den rivs av. Om det sitter kvar matta på golvet tvättas det med varmt vatten och såpa. Efter ca 10 – 15 minuter kan skumresterna lätt gnidas eller skrapas av. Själva limmet kan inte tvättas av utan måste tas bort mekaniskt. På trä- och parkettgolv bör man räkna med att slipning och ytbehandling krävs. Om golvet inte tål vatten kan resterna eventuellt tas bort med sprit eller lacknafta, men då bör man utföra ett test så man säkerställer att inte golvet tar skada av behandlingen.

Rengöring:

Tvätta händer och hud med tvål och vatten, limfläckar kan tas bort med wipen.

Verktyg rengörs med ljummet vatten.

Torkat lim kan lösas upp med rengöringsprit.

Säkerhet:

Se produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB – KØBENHAVNSVEJ 220 – DK-4600 KØGE – DANMARK

TEL: 046-570 70 – INFO@DANALIM.SE

DanAtac Mattfix 278 - Reviderat 2024-01-12 - Sida 2|2

www.danalim.se