

**Produktinformation:**

# Kontakthærdet 924

**Øger varmebestandigheden af kontaktlim****Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Kontakthærdet 924 tilsættes Kontaktlim 281 og Klar Kontaktlim 284, for at øge varmebestandigheden op til ca. 150 °C (afhængig af styrkekrav).

**Fysiske / kemiske data:****Hærdet:**

Type:	Isocyanathærdet
Farve:	Gullig
Konsistens:	Flydende væske
Holdbarhed:	Minimum 2 år i uåbnet emballage ved kølig opbevaring.
Emballage:	

Varenr.	Størrelse	DB-nr.
3511	50 g flaske	5830273
3513	250 g flaske	3448172

**Brugsanvisning:**

Anvendelse: Der tilsættes 5 g Kontakthærdet 924 pr. 100 g lim, og omrøres omhyggeligt.

Brugstiden: efter tilsætning af hærdet er ca. 1 døgn.

Der henvises desuden til Produkt Information for den enkelte limtype.

**Sikkerhed:**

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK  
TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75

