

## Produktinformation:

# Primer 966

**Affedtningsprimer til Silicone, MS og PU-fugemasser****Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Primer 966 er en specialudviklet primer, der primer og affedter i en arbejdsgang. Sikrer forbedret vedhæftning for Silicone, MS-polymer og Polyurethan (PU) på PVC, glas, aluminium m.m.

Produktet er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan indgå i Svanemærket byggeri.



Medlem af  Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd.

**Fysiske / kemiske data:****Primer:**

Type:

1-komponent opløsningsmiddelholdig primer.

Farve:

Lys gul

Konsistens:

Tyndtflydende væske.

Vægtfylde:

ca. 0,76 kg/liter

Holdbarhed:

Minimum 6 måneder i uåbnet emballage ved tør og kølig opbevaring.

Emballage:

Varenr.	Størrelse	DB-nr.
75732	1 ltr. metalflaske	5690674



## **Brugsanvisning:**

- Forberedelse:** Fugesiderne skal være rene, tørre, fri for slipmiddel, olie, fedtstof, støv og løse partikler.  
Valget af primer skal foretages efter tilstrækkelige vedhæftnings- og forenelighedsforsøg.
- Påføring:** Primer 966 påføres med en blød pensel eller klud, i et tyndt ensartet lag.
- Påføringstemperatur:** Fra 5 °C til 30 °C.
- Rækkeevne:** 30 - 50 ml/m<sup>2</sup> fugeflade.
- Tørretid:** 30 - 60 minutter ved 20 °C.  
Fugemassen påføres snarest muligt efter primeren er fuldstændig tør, for at undgå forurening af fugesiderne.
- Rengøring:** Pensel kan rengøres med et organisk opløsningsmiddel, f.eks. acetone.

## **Sikkerhed:**

Se produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK  
TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75**