

Produktinformation:

Håndspartel 616

Traditionel spartelmasse til vægge og lofter**Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Håndspartel 616 er en færdigblandet traditionel spartelmasse, til brug på vægge og lofter indendørs i tørre rum.

Håndspartel 616 har god udfyldningsevne og en smidig konsistens der gør den let anvendelig til de fleste behandlinger på beton, puds, gipsplader, fibergips og lignende.

Den hærdede spartelmasse giver en stærk spartling, som er let at slibe. Spartelmassen giver en god bund for den videre malebehandling.

Håndspartel 616 er CE-mærket iht. EN 13963 og opfylder kravene til brug i gipspladesamlinger. Se ydeevnedeklarationen for yderligere information.

Håndspartel 616 er indeklimatestet iht. Emission EC 1^{PLUS}.

Produktet er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan indgå i Svanemærket byggeri.

**Fysiske / kemiske data:****Spartelmasse:**

Type:	Spartelmasse baseret på VAE- polymerdispersion
Farve:	Hvid
Konsistens:	Pastøs, tixotropisk.
Vægtfylde:	ca. 1,7 kg/liter.
Holdbarhed:	Minimum 1 år i uåbnet emballage ved kølig opbevaring. Opbevares frostfrit.
Emballage:	

Varenr.	Størrelse	DB-nr.
61610	10 ltr	5828521

Hærdet spartelmasse:

Overmalbar:	Ja
Bestandighed:	Spartelmassen er ikke vandbestandighed



Brugsanvisning:

Forberedelse:

Alle overflader skal være fri for støv og snavs.
På afsmittende eller stærkt sugende underlag bør der grundes med Væggrunder 224 eller Væggrunder Gele Ekstra 228 efter rengøring.

Påføring:

Håndspartel 616 påføres med spartel i en lagtykkelse på max. 3 mm. Ved spartling i tykkere lag bør spartelmassen påføres ad flere gange og den skal være så godt som gennemtør mellem hver spartling.

For tidlig påføring af næste lag øger risikoen for svind og sprækkedannelser.

**Få flere informationer om spartling af gipsplader i brochuren
"gipspladesamlingen – Sådan gør du!"**



Rækkeevne:

Fuldspartling: 1 m²/liter ved 1 mm lagtykkelse
Spartling af gipspladesamlinger: ca. 0,3 liter/m

Tørretid:

Afhængig af lagtykkelse, fugtighed og temperatur, under normal omstændighed er spartelmassen slibetør efter 8-10 timer.

Ved spartling af gipspladesamlinger, anbefales det at vente mindst et ½ døgn inden videre behandling.

Rengøring:

Spartelmasse på huden fjernes med vand og sæbe.
Værktøj rengøres med vand mens spartelmassen endnu er våd.
Hærdet spartelmasse fjernes mekanisk eller ved iblødsætning i vand.

Sikkerhed:

Se produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK
TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75**