

**Produktinformation:**

# Primer 600

**Vandbaseret – sikrer effektiv vedhæftning****Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Primer 600 er en acrylbaseret primer der anvendes til forbehandling inden spartling og limning. Primeren sikrer effektiv vedhæftning mellem underlag og spartellag/lim.

Primer 600 anvendes på alle sugende underlag før spartling med gulvspartelmasser.

Primeren kan desuden anvendes til forbedring af vedhæftningen, ved limning på gulvspartelmasser og anhydrit.

Primer 600 er indeklimatestet iht. Ecodecode EC 1<sup>PLUS</sup>.



Medlem af Gulvbranchens Samarbejds- og Oplysningsråd.

**Fysiske / kemiske data:****Primer:**

Type:	Vandbaseret acryldispersion
Farve:	Hvid
Konsistens:	Tyndt flydende
Tørstofindhold:	ca. 46 %
Massefylde:	1,04 kg/l
Holdbarhed:	Minimum 2 år i tæt tillukket emballage ved kølig opbevaring. Opbevares frostfrit.
Emballage:	

Varenr.	Størrelse	DB-nr.
7820	1 ltr flaske	8271926
7822	5 ltr dunk	8271934
7823	10 ltr dunk	1280477

**Hærdet primer:**

Farve: Svagt hvid.



## Brugsanvisning:

**Forbehandling før limning:** Se Produkt Information for den aktuelle limtype.

## Forbehandling inden spartling:

**Forberedelse:** Underlaget skal være tilstrækkelig tørt og fri for fedt, støv og løse partikler.

På sugende underlag anvendes Primer 600 fortyndet med vand (se nedenstående skema).

Primning foretages som angivet i nedenstående skema:

Primning af underlag*		Primes med Primer 600 fortyndet i forholdet (primer: vand)
Anhydrit, gips		1:5 samt 1:3
Beton	Tæt	1:1
	Sugende	1:2½
Cementpuds	Tæt	1:1
	Sugende	1:2½
Støbeasfalt		1:1
Træ, spån- og fiberplade		Ufortyndet

**Anvendelsestemperatur:** Underlagets temperatur må ikke være under 5 °C.

**Påføring:** Primer 600 påføres i et jævnt lag med en tæt, ikke for blød, børste. Det er vigtigt at primeren arbejdes godt ind i underlaget, således at der opnås bedst mulig kontakt.

Før spartling skal primeren være helt tør.

**Tørretid:** 30 - 60 minutter, afhængig af underlagets temperatur og fugtindhold.

**Forbrug:** 1 liter Primer 600 rækker til 10 - 14 m<sup>2</sup>, afhængig af underlagets sugsevne.

**Rengøring:** Primer på huden fjernes med vand og sæbe. Værktøj rengøres med vand mens primeren endnu er våd.

**\* For flere oplysninger og gode råd, henvises til brochuren »Gulvlime og Spartelmasser - Produktguide«, eller kontakt Teknisk Service.**

## Sikkerhed:

Se produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK  
TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75