

Produktinformation:

Klar Kontaktlim 284

Klart allround lim med omedelbar hög styrka**Produktbeskrivning & användning:**

Klar Kontaktlim 284 är ett lättflytande klart kontaktlim, speciellt utvecklat till limning av mjuk PVC.

Limmet är vattenbeständigt och tål temperaturer upp till ca +70°C. Vid tillsättning av 5 % Kontakthårdare 924 ökas värmebeständigheten till ca 150°C.

Klar Kontaktlim 284 används till limning av mjuk PVC och många andra plasttyper. Limmet är dessutom lämpligt till limning av läder, gummi, metall, textil, trä, kartong och papper.

**Fysikaliska / Kemiska data:****Lim:**

Typ:

Lösningsmedelsbaserat lim baserat på polyuretan

Kulör:

Transparent

Konsistens:

Lättflytande

Hållbarhet:

ca 24 månader i tätt förslutet emballage vid sval förvaring.

Förpackning:

Artikelnr.	Emballage
3201	40 ml tub

Härdat lim:

Kulör:

Transparent

Beständighet:

Temperatur:

Upp till ca +70°C, beroende på styrkekrav. Limmet är termoplastiskt (dvs. styrkan minskar med högre temperatur). Vid tillsättning av 5 % Kontakthårdare 924 ökas värmebeständigheten till ca 150°C.

Vatten:

God



DANA LIM

Bruksanvisning:

- Förberedelse:** *Limytorna skall vara rena, torra och fria från olja, fett, släppmedel, damm och lösa partiklar.*
- Innan limning av mjuk PVC är det ofta nödvändigt att avfetta ytan med t.ex. aceton.*
- Vid tillsättning av 5 % Kontakthårdare 924 ökas värmebeständigheten. Användningstiden efter tillsättning av hårdare är ca 24 timmar.*
- För att bedöma limningens styrka rekommenderas att utföra provlimningar.*
- Var uppmärksam på att limmet kan missfärga/påverka vissa material, gör därför ett test före limning.*
- Förtunning:** *Endast med aceton.*
- Temperatur:** *Bör användas vid rumstemperatur.*
- Applicering:** *Applicera limmet i ett tunt, jämnt skikt på båda ytorna. Låt ytorna torka i 2 – 3 min. Pressa därefter ihop materialen ordentligt med ett jämnt hårt tryck i några sekunder.*
- Sträckförmåga:** *4 - 5 m²/liter vid tvåsidig limapplicering och beroende på underlagets typ.*
- Härdning:** *Limfogen uppnår omedelbart hög styrka, full styrka efter ca 2 dygn vid 20°C. Vid lägre temperaturer förlängs härdningstiden.*
- Rengöring:** *Vått lim tas bort med aceton.
Härdat lim kan enbart avlägsnas mekaniskt.*

Säkerhet:

Se produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laborieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB – KØBENHAVNSVEJ 220 – DK-4600 KØGE – DANMARK
INFO@DANALIM.SE – TEL: 046-570 70