

Produktinformation:

Auto Mastic 545

Tätning och försegling, till karosserier

Produktbeskrivning & användning:

Auto Mastic 545 är en 1-komponents plastisk fogmassa, framställd på basis av syntetiskt gummi och vegetabiliska oljor.

Auto Mastic 545 används till reparationer, tätnings- och förseglingsarbeten på karosserier, i autobranschen m.m.

Auto Mastic 545 är lätt att arbeta med, bildar en gummiaktig hinna inom 2 dygn och kan övermålas.



Fysikaliska / Kemiska data:

Fogmassa:

Typ:	Oljebaserad plastisk fogmassa, 1-komponent.
Fungicidbehandlad:	Nej
Konsistens:	Pasta, tixotropisk massa
Densitet:	ca. 1,4 kg/liter
Hållbarhet:	Minimum 2 år i öppnat emballage vid torr och sval förvaring.
Emballage:	

Artikelnummer	Kulör	Emballage
2439003000	Svart	300 ml patron

Härdad fogmassa:

Övermålningsbar:	Ja
Elasticitet:	+/- 10 %
Beständighet:	Temperatur: ca. -40 °C till ca. +100 °C



Bruksanvisning:

- Förberedelser av material:** Ytorna ska vara rena, torra, fria från slipmedel, fett, damm och lösa partiklar. Auto Mastic 545 kan användas utan primer på de flesta ytor.
- Då det i praktiken kan förekomma variationer i olika materialen, bör det alltid utföras noggranna vidhäftningstester före start av fogning – särskilt vid stora arbeten.
- Det rekommenderas att använda maskeringstejp, som avlägsnas direkt efter applicering av fogmassan.
- Användningsförhållande:** Kan appliceras vid temperaturer från +5 °C til +40 °C.
- Applicering:** Patronens skruvtopp skärs av med en vass kniv, varefter fogspetsen skärs av med ett snett snitt, som är något mindre än fogens bredd. Fogmassan appliceras med hjälp av hand- eller tryckluftspistol. Fogen trycks på plats och glättas noggrant med en fogpinne mättad med Glätningstväska 901 omedelbart efter applicering.
- Härdning:** Auto Mastic 545 bildar en beskyddande hinna inom ca. 48 timmar vid 20 °C, och förblir mjuk och plastisk under hinnan. Fogmassan härdar långsammare vid lägre temperaturer och lägre luftfuktighet.
- Efterbehandling:** Efter hinnabildning kan Auto Mastic 545 övermålas med de flesta vattenbaserade färgtyper. På grund av många olika produkter på marknaden, rekommenderar att utföra test.
- Rengöring:** Verktyg rengörs - och fogmassan avlägsnas med wiper eller lacknafta. Härdad fogmassa kan endast avlägsnas mekaniskt. Händer och hud tvättas med vatten och tvål.

Säkerhet:

Se produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden, och är inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE - DANMARK
TEL: 046 - 57070 - INFO@DANALIM.SE