

Produktinformation:

Handspackel 616

Traditionellt spackel till väggar och tak**Produktbeskrivning & användning:**

Handspackel 616 är ett färdigblandat traditionellt spackel som används inomhus på väggar och tak.

Handspackel 616 har god fyllförmåga och smidig konsistens som gör den lättanvänd på de flesta material t. ex betong, puts, gipsskivor och andra byggskivor.

Spackelmassan är spik- och skruvfast, och kan målas över med de flesta färghyper.

Handspackel 616 uppfyller kraven enligt EN 13963. Se produktens prestandadeklaration för ytterligare information.

Handspackel 616 är godkänt enligt Emission EC 1^{plus}.

Produkten är registrerad i Byggdatabasen för produkter som kan användas i Svanenmärkt bygge.

**Fysikaliska / Kemiska data:****Spackelmassa:**

Typ:	Vattenbaserat spackel.
Kulör:	Vit.
Konsistens:	Pastös, tixotrop.
Densitet:	ca 1,7 kg/liter.
Hållbarhet:	Minimum 1 år i oöppnat emballage vid sval förvaring.
Förpackning:	Förvaras frostfritt.

Artikelnummer	Emballage
61610	10 L

Härdat spackel:

Övermålningsbar:	Ja.
Beständighet:	Spacklet är inte vattenbeständigt.



Bruksanvisning:

Förberedelser:

Alla ytor skall vara rena, fria från damm och lösa partiklar. Dåligt bundna eller starkt sugande underlag bör, efter rengöring, grundas med Väggrundering 224 eller Väggrundering Gelé Extra 228.

Applicering:

Handspackel 616 appliceras med en spackel. Vid spackling av tjockare skikt än 3 mm appliceras spacklet i flera omgångar och det ska vara så gott som genomsnitt mellan varje spackling.

För tidig applicering av nästa skikt ökar risken för krympning och sprickbildning.

Spackling av gipsskiveskarvar utförs enligt riktlinjerna i "YBG-skriften".

Få mer information om spackling av gipsskivor i broschyren "Gipsskivemontage – Så gör du!"

Sträckförmåga:

Bredspackling: 1 m²/liter vid 1 mm skiktthjocklek.

Skarvspackling: ca 0,3 liter/m

Torktid:

Beroende på skiktthjocklek, fuktighet och temperatur. Under normala omständigheter är spacklet sliptorr efter 8 – 10 timmar.

Vid skarvspackling på försänkta kanter rekommenderas att vänta minst ½ dygn innan vidare behandling.

Rengöring:

Spackel på huden avlägsnas med tvål och vatten.

Verktyg rengörs med vatten innan spacklet torkat.

Härdat spackel avlägsnas mekaniskt eller genom blötläggning i vatten.

Säkerhet:

Se produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB – KØBENHAVNSVEJ 220 – DK-4600 KØGE – DANMARK

TEL: 046-570 70 - INFO@DANALIM.SE