

Produktinformation:

Quick Filler 614

Cementbaseret pulverspartelmasse**Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Quick Filler 614 er en hurtighærdende vandfast cementbaseret pulverspartelmasse til reparation af store og små skader, revner og ujævnheder, samt til faststøbning af metal og plastemner. Kan anvendes såvel ude som inde.

Quick Filler 614 anvendes til udspartling af de fleste underlag, som fx puds, beton, letbeton, gipsplader, træplader m.m.

Kan udspartles i meget tykke lag uden risiko for krympning eller svindrevner.

Quick Filler 614 er særdeles velegnet til indstøbning og reparationer i forbindelse med el og VVS-arbejde fx ved faststøbning af eldåser, kabler, bæringer til radiatorer, nedløbsrør, gelændere m.m.

Er også velegnet som vandfast spartel i »våde rum« og kan bære flisebelægninger og lignende tunge belægninger.

Fysiske / kemiske data:**Spartelmasse:**

Type:	Cementbaseret pulverspartel.
Farve:	Grå
Konsistens:	Pulver
Holdbarhed:	Minimum 6 måneder i tæt tillukket emballage.
Emballage:	

Varenr.	Størrelse	DB-nr.
7756	1 kg	5386922



Brugsanvisning:

- Forberedelse:** *Underlaget skal være rent og frit for støv. Tørre overflader fugtes med vand inden den færdigblandede masse påføres. Underlagets temperatur bør ikke være under 5 °C.*
- Forbedret vedhæftning til underlaget kan opnås ved anvendelse af Primer 600.*
- Forbrug:** *Der anvendes ca. 1,8 kg Quick Filler 614 pr. liter færdigblandet spartelmasse*
- Blanding:** *Flydende konsistens opnås ved tilsætning af 200 g vand pr. kg filler.
Fast konsistens opnås ved tilsætning af 160 g vand pr. kg filler.*
- Anvend altid rent og koldt vand. Hvis produktet anvendes ved lave temperaturer, kan det være en fordel at anvende lunken (ca. 20 °C) vand, idet det vil accelerere hærdeprocessen, og anvendelsestiden vil derfor blive reduceret.*
- Blandingen omrøres grundigt i 3 - 4 minutter, lettest ved anvendelse af boremaskine med påmonteret »piskeris« indtil massen er jævn og klumpfri.*
- Anvendelsestid:** *5 - 10 minutter ved 20 °C.*
- Påføring:** *Quick Filler 614 påføres og finspartles i én arbejdsgang med stålspartel eller lignende. Den maksimale lagtykkelse er 5 cm, som skal påføres i to lag*
- Tørretid:** *ca. 15 minutter ved 20 °C*
- Efterbehandling:** *Overmaling kan foretages efter afhærdning. Påregn 1 døgn pr. mm lagtykkelse.*
- Rengøring:** *Værktøj rengøres med vand før spartelmassen hærder.*

Sikkerhed:

Se produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK
TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75**