

Produktinformation:

Letspartel Medium 622

Færdigblandet letspartelmasse**Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Letspartel Medium 622 er en færdigblandet letspartelmasse med meget lav vægtfylde, der udmærker sig ved at være særdeles let at påføre og slibe.

Spartelmassen anvendes indendørs i tørre rum til fuldspartling af vægge og lofter af puds, beton, letbeton, gipsplader m.m.

Letspartel Medium 622 har en særlig høj fyldeevne og minimalt svind.

Letspartel Medium 622 er velegnet til overmaling med de fleste malingstyper.

Spartelmassen er CE-mærket i henhold til EN 13963 og opfylder kravene til brug i gipspladesamlinger – se ydeevnedeklarationen for yderligere information.

Letspartel Medium 622 er indeklimamærket EC1^{PLUS} iht. til Emicode.

**Fysiske / kemiske data:****Spartelmasse:**

Type:	Letspartelmasse baseret på vinylacetatcopolymer.
Farve:	Lys grå
Konsistens:	Pastøs
Vægtfylde:	ca. 1,0 kg/liter
Holdbarhed:	Minimum 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring. Opbevares frostfrit.

Emballage:

Varenr.	Størrelse	DB-nr.
79933	3 ltr	1629768
7993	10 ltr	5009449

Hærdet spartelmasse:

Overmalbar:	Ja
Bestandighed:	Spartelmassen er ikke vandbestandig.



Brugsanvisning:

Forberedelse:

Alle overflader skal være rene, fri for støv og løse partikler.
På afsmittende eller stærkt sugende underlag bør grundes med Væggrunder 224 eller Væggrunder Gele Ekstra 228 efter rengøring.

Påføring:

Letspartel Medium 622 påføres med spartel i en lagtykkelse på max. 4 mm. Ved spartling i tykkere lagtykkelser bør spartelmassen påføres ad flere gange og den skal være så godt som gennemtør mellem hver spartling.
For tidlig påføring af næste lag øger risikoen for svind og sprækkedannelser.

Få flere informationer om spartling af gipspladesamlinger i brochuren "gipspladesamlingen – Sådan gør du!"



Rækkeevne:

Fuldspartling: 1 m²/liter ved 1 mm lagtykkelse
Spartling af gipspladesamlinger: ca. 0,3 liter/m

Tørretid:

Afhængig af lagtykkelse, fugtighed og temperatur, under normal omstændighed er spartelmassen slibetør efter 8-10 timer.

Ved spartling af gipspladesamlinger, anbefales det at vente mindst et ½ døgn inden videre behandling.

Rengøring:

Spartelmasse på huden fjernes med vand og sæbe.
Værktøj rengøres med vand mens spartelmassen endnu er våd.
Hærdet spartelmasse fjernes mekanisk eller ved iblødsætning i vand.

Sikkerhed:

Se produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspesifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK
TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75**