

**Produktinformation:**

# Rullespartel 627

**Færdigblandet letspartelmasse****Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Rullespartel 627 er en færdigblandet medium letspartelmasse, der er velegnet til rullepåført fuldspartling af gipspladesamlinger.

Spartelmassens konsistens gør den ideel til fuldspartling af lofter og vægge, hvor struktur efter væv, savsmuldstapet eller lignende ønskes fjernet.

Produktet Påføres let og hurtigt med rulle, og en optimal finish opnås ved efterglatning med en glittespartel.

Systemet efterlader et perfekt spartelarbejde, hvor behov for slibning er minimalt.

Rullespartel 627 anvendes i tørre rum.

Produktet er CE-godkendt til spartling af gipspladesamlinger i henhold til EN13963. Se DOP for yderligere information.

Spartelmassen lever op til de strenge miljø- og indeklimakrav, som kræves for at blive Svanemærket, og Emission EC1+ Indeklimacertificeret.

**Fysiske / kemiske data:****Spartelmasse:**

Bindemiddel:	EVA-polymerdispersion
Pigment/Fyldstof:	Aluminiumsilikat, ekspanderet perlite og dolomit
Partikelstørrelse:	Max: 0,2 mm
Farve:	Lys grå
Konsistens:	Pastøs
Vægtfylde:	ca. 1,0 kg/liter.
Holdbarhed:	Minimum 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring Opbevares frostfrit
Emballage:	

Varenr.	Størrelse	DB-nr.
7994215	15 ltr	1373510

**Hærdet spartelmasse:**

Overmalbar:	Ja
Bestandighed:	Spartelmassen er ikke vandbestandig



## Brugsanvisning:

### Forberedelse:

Alle overflader skal være rene, fri for støv og løse partikler. På smittende eller stærkt sugende underlag bør der grundes med Væggrunder 224 eller Væggrunder Gele Ekstra 228 efter rengøring.

### Påføring:

Ved fuldspartling kan spartelmassen med fordel påføres med langhåret malerulle, som f.eks. Rullespartel Rulle. Alternativt kan spartelmassen sprøjtepåføres med traditionelt sprøjteudstyr, der kan påføre sprøjtespartelmasser.

Der henvises desuden til specialbrochuren "Rullespartling".



### Lagtykkelse:

Kan anvendes i lagtykkelser på op til 4 mm. Påføring af tykkere lagtykkelser forlænger tørretiden væsentlig og det kan da være en fordel at påføre spartelmassen ad flere gange og den skal være så godt som gennemtør mellem hver spartling.

### Rækkeevne:

Fuldspartling: 1 m<sup>2</sup>/liter ved 1 mm lagtykkelse.  
Samlinger: 3 m/liter.

### Tørretid:

Tørretiden er meget afhængig af den påførte lagtykkelse, underlagets art, temperatur, luftfugtighed, ventilation m.m. Under normale omstændigheder kan dog påregnes en tørretid på 8 - 10 timer.

### Rengøring:

Spartelmasse på huden fjernes med vand og sæbe. Værktøj rengøres med vand mens spartelmassen endnu er våd. Indtørret spartelmasse kan opløses ved iblødsætning i vand.

## Sikkerhed:

Se produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK  
TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75