

**Produktinformation:**

# Lättspackel Grov Sprut 634

**Färdigblandat sprutbart lättspackel****Produktbeskrivning & användning:**

Lättspackel Grov Sprut 634 är ett färdigblandat grovt lättspackel med låg densitet och hög fyllförmåga som karakteriseras av att vara särskilt enkelt att applicera och slipa. Produktens konsistens är anpassad för sprutapplicering.

Spacklet används inomhus i torra utrymmen till bredspackling av väggar och tak av puts, betong, lättbetong, gipsskivor mm.

Lättspackel Grov Sprut 634 kan målas över med de flesta färgtyper.

Lättspackel Grov Sprut 634 uppfyller emissionskraven enligt Emissioncode EC 1<sup>PLUS</sup>.

Produkten är registrerad i Byggdatabasen för produkter som kan användas i Svanenmärkt bygge.

**Fysikaliska / Kemiska data:****Spackelmassa:**

Typ:	Lättspackel baserat på EVA-copolymer.
Fyllmedel:	Aluminiumsilikat, expanderad perlit och dolomit
Partikelstorlek:	ca 0,3 mm
Kulör:	Ljusgrå
Konsistens:	Pastös
Densitet:	ca 1,0 kg/lit
Hållbarhet:	Minimum 12 månader i öppnat emballage och sval förvaring. Förvaras frostfritt.

**Förpackning:**

Artikelnummer	Emballage
7995	15 L

**Härdat spackel:**

Övermålningsbar:	Ja.
Fuktbeständighet:	Spacklet är inte vattenbeständigt.



## **Bruksanvisning:**

- Förberedelser:** *Alla ytor skall vara rena, fria från damm och lösa partiklar. Porösa eller starkt sugande underlag bör grundas med Väggrundering 224 eller Väggrundering Gelé Extra 228 efter rengöring.*
- Applicering:** *Lättspackel Grov Sprut 634 appliceras med traditionellt sprutverktyg för sprutspackel.*
- Munstycke:** *Lämplig storlek på munstycken:  
Högtrycksspruta (ca 200 bar): 539  
Lågtrycksspruta (ca 50 bar): 441  
Temperatur, slanglängd mm kan påverka valet av passande munstycke.*
- Skiktjocklek:** *Kan appliceras i skikt upp till 8 mm. Vid spackling i tjocka skikt bör spacklet läggas på i flera omgångar och det ska vara så gott som genomtorrt mellan varje spackling.  
  
För tidig applicering av nästa skikt ökar risken för krympning och sprickbildning.*
- Sträckförmåga:** *1 m<sup>2</sup>/liter vid 1 mm skiktjocklek.*
- Torktid:** *Beroende på skiktjocklek, underlag, fuktighet och temperatur. Under normala omständigheter är spacklet sliptorrt efter 8 – 10 timmar.*
- Rengöring:** *Spackel på huden avlägsnas med tvål och vatten.  
Verktyg rengörs med vatten innan spacklet torkat.  
Härdat spackel avlägsnas mekaniskt eller genom blötläggning i vatten.*

## **Säkerhet:**

*Se produktens säkerhetsdatablad.*

*Vår information är baserad på omfattande laborieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.*

**DANA LIM SVERIGE AB – KØBENHAVNSVEJ 220 – DK-4600 KØGE – DANMARK**

**TEL: 046-570 70 – INFO@DANALIM.SE**

*Lättspackel Grov Sprut 634 – Reviderat 2023-02-10 - Sida 2/2*