

Produktinformation:

Fugebånd Multi 3E Easy

Multifunktionelt fuge- og tætningsbånd**Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Fugebånd Multi 3E Easy er et forkomprimeret fuge- og tætningsbånd, der efter montering ekspanderer og giver en effektiv tætning.

Fugebånd Multi 3E Easy er lufttætte på indersiden, varme- og lydisolerende i midten og slagregnstætte på ydersiden.

Fugebåndene anvendes til fuger omkring døre og vinduer

Fugebåndet er selvklæbende, har neutral montereretning er derfor nemt og tidsbesparende at montere, fås i farven sort og i flere forskellige størrelser.

Fugebånd Multi 3E Easy er indeklimatestet iht. Emission EC 1^{PLUS}.

Der gives 15 års funktionsgaranti ved anvendelse iht. vore instruktioner.



Medlem af Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd.

Fysiske / kemiske data:**Fugebånd:**

Materiale:	-	Polyurethanskum, imprægneret, selvklæbende.
Farve	-	Sort udvendigt, gråt i midten, med funktionel membran
Brandklasse	DIN 4102	B1 (Kraftig brandhæmmende)
Testnorm	DIN 18542:2020	MF1/MF2
Lufttæthed	EN 12114	$a_n < 0,1 \text{ m}^3 / (\text{h m dPa}^{2/3})$
Slagregnstæthed	EN 1027	$\geq 600 \text{ Pa}$ (testet op til 1050 Pa)
Dampdiffusionsmodstand	DIN 18542:2020	Opfylder kravene, BG R
UV-og vejrbestandighed	DIN 18542:2020	MF1/MF2
Temperaturbestandighed	-	-30 °C - + 80 °C
Varmeledningsevne	DIN 18542:2020	$\lambda = 0,05 \text{ W/m}^2\text{K}$
Lydreduktionsindex	SC-01/2:2002-09 EN ISO 10140-1-to -6	$R_{st,w} 57 \text{ dB}$
Kompatibilitet med byggematerialer:	-	Opfylder kravene. Bemærk! Fugebåndet må ikke komme i kontakt med opløsningsmidler eller aggressive kemikalier.
Anvendelsestemperatur	-	+5°C to +30°C. - se mere under afsnittet om ekspansion.
Indeklima certificering	EMICODE®	EC 1 ^{PLUS}
Hanno® 3E tætningsystem	-	15 års funktionsgaranti (fremsendes ved forespørgsel)
Lagerholdbarhed	-	12 mdr. fra produktionsdato



Brugsanvisning:

Forbehandling: For at opnå optimal monterings tid, skal båndet opbevares ved stuetemperatur i mindst en time inden montering. Fugefladerne rengøres før montering.

Dimensionering: Den korrekte størrelse af fugebånd udvælges fra nedenstående tabel:

Type	Fugedybde mm	Fugebredde mm	Rullelængde	Ruller pr. karton	Varenummer
56/5-15	56	5-15	14,1 m	5	95860
56/9-22	56	9-22	9,4 m	5	95861
56/12-30	56	12-30	7,0 m	5	95862
64/5-15	64	5-15	14,1 m	4	95864
64/9-22	64	9-22	9,4 m	4	95865

Montering: Klip de 2 første cm af i begyndelsen og slutningen af båndet, som kasserés. Fugebåndet monteres med klæbesiden mod vinduesrammen. Start med øverste langside, den ønskede længde opmåles og afklippes, beskyttelsespapiret fjernes og båndet monteres. De lodrette bånd opmåles med et tillæg svarende til fugens bredde og afklippes, beskyttelsespapiret fjernes og båndet monteres. Fugebåndet må ikke strækkes ved montagen.

Forsiden af båndet monteres ca. 2 - 4 mm tilbagetrukket fra kanten. Ved eventuelle samlinger skal båndet stødes sammen, det må ikke overlape hinanden.

Vip derefter forsigtigt vinduesrammen ind i vindueshullet, juster og fastgør den, ved montage med karmskruer skal fugebåndet forbores inden fastgørelsen. Fugebåndet vil herefter ekspandere i fugen og yder en effektiv tætning.

Bundfuger: Fugebåndet kan anvendes i bundfugen hvis vinduets- og sålbænkens geometriske profil og konstruktion tillader det. Ved bundfuger som ikke kan udføres med fugebånd, bør der i stedet udføres en traditionel fuge med elastisk fugemasse, anvend fx Sealflex Hybrid 522, MS Contractor 550 eller Danaseal Contractor PF 552.

Ekspansion: Ekspansionen begynder så snart rullen åbnes. Afhængig af temperaturen vil det tage fra få minutter til et par dage. Jo varmere det er, desto hurtigere ekspanderer båndet. Ønskes en hurtig ekspansion kan båndet opvarmes forsigtigt med en varmeblæser. Omvendt kan monterings tiden forlænges, hvis man anvender nedkølede bånd.

Sikkerhed:

Se produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejds metode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK

TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75