

Produktinformation:

Kontakthærd 924

Øger varmebestandigheden af kontaktlim**Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Kontakthærd 924 tilsættes Kontaktlim 281 og Klar Kontaktlim 284, for at øge varmebestandigheden op til ca. 150 °C (afhængig af styrkekrav).

**Fysiske / kemiske data:****Hærd:**

Type:

Isocyanathærd

Farve:

Gullig

Konsistens:

Flydende væske

Holdbarhed:

Minimum 2 år i uåbnet emballage ved kølig opbevaring.

Emballage:

Varenr.	Størrelse	DB-nr.
3511	50 g flaske	5830273
3513	250 g flaske	3448172

Brugsanvisning:

Anvendelse:

Der tilsættes 5 g Kontakthærd 924 pr. 100 g lim, og omrøres omhyggeligt.

Brugstiden:

Efter tilsætning af hærd er ca. 1 døgn.

Der henvises desuden til Produkt Information for den enkelte limtype.

Sikkerhed:

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK
TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75

