

Produktinformation:

Lättspackel Fin 621

Färdigblandat fint lättspackel**Produktbeskrivning & användning:**

Lättspackel Fin 621 är ett färdigblandat lättspackel med hög fyllförmåga och låg densitet, som är mycket lätt att applicera.

Spacklet används inomhus till lagning och bredspackling av väggar och tak av puts, betong, lättbetong, gipsskivor mm. i torra utrymmen.

Lättspackel Fin 621 kan målas över med dispersions- och alkydfärger.

Spacklet uppfyller kraven enligt EN 13963. Se produktens prestandadeklaration för ytterligare information.

Denna produkt har testats och godkänts enligt Emission-klassificeringen

**Fysikaliska / Kemiska data:****Spackelmassa:**

Typ:	Lättspackel baserat på vinylacetatcopolymer.
Kulör:	Vit
Konsistens:	Pastös
Densitet:	ca 1,0 kg/liter
Hållbarhet:	Minimum 12 månader i oöppnat emballage och sval förvaring. Förvaras frostfritt.
Förpackning:	

Artikelnummer	Emballage
7962	5 L
7963	10 L

Härdat spackel:

Övermålningsbar:	Ja.
Fuktbeständighet:	Spacklet är inte vattenbeständigt.



Bruksanvisning:

- Förberedelser:** *Alla ytor skall vara rena, fria från damm och lösa partiklar. Dåligt bundna eller starkt sugande underlag bör, efter rengöring, grundas med Väggrundering 224 eller Väggrundering Gelé Extra 228.*
- Applicering:** *Lättspackel Fin 621 kan appliceras i upp till 3 mm skiktjocklek. Vid spackling av tjockare skikt läggs spacklet på i flera omgångar och det ska vara så gott som genomtorrt mellan varje spackling. Ojämnheter och sprickor upp till 15 mm kan lämpligen först spacklas med Lättspackel Grov 624. Efter härdning färdigspacklas ytan med Lättspackel Fin 621.*
- För tidig applicering av nästa skikt ökar risken för insjunkning och sprickbildning.*
- Sträckförmåga:** *Bredspackling: 1 m²/liter vid 1 mm skiktjocklek.
Skarvspackling: ca 0,3 liter/m*
- Torktid:** *Beroende på skiktjocklek, fuktighet och temperatur. Under normala omständigheter är spacklet sliptorrt efter 8 – 10 timmar.*
- Vid skarvspackling på försänkta kanter rekommenderas att vänta minst ½ dygn innan vidare behandling.*
- Rengöring:** *Spackel på huden avlägsnas med tvål och vatten. Verktyg rengörs med vatten innan spacklet torkat. Intorkat spackel kan lösas upp genom blötläggning i vatten.*

Säkerhet:

Se produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK
TEL: 046-570 70 - INFO@DANALIM.SE

Lättspackel 621 - Reviderat 2022.01.28 - Sida 2/2