

**Produktinformation:**

# Lätt Medium Sprutspackel 635

**Färdigblandat sprutbart lättspackel****Produktbeskrivning & användning:**

Lätt Medium Sprutspackel 635 är ett färdigblandat lättspackel med låg densitet och hög fyllförmåga, som är anpassat för applicering med spackelspruta.

Spacklet är mycket lätt att arbeta med så att man snabbt och enkelt får ett bra resultat. Spacklet används inomhus i torra utrymmen för bredspackling av väggar och tak av puts, betong, lättbetong, gipsskivor mm.

Lätt Medium Sprutspackel 635 kan målas över med de flesta färgtyper.

Lätt Medium Sprutspackel 635 är CE-märkt enligt EN 13963, se produktens prestandadeklaration för ytterligare information.

Lätt Medium Sprutspackel 635 uppfyller emissionskraven enligt Emission Code EC <sup>1</sup>PLUS.

Produkten är registrerad i byggdatabasen över produkter som kan användas i Svanenmärkt bygge.

**Fysikaliska / Kemiska data:****Spackelmassa:**

Typ:	Lättspackel baserat på EVA-copolymer.
Fyllmedel:	Expanderad perlit och dolomit
Partikelstorlek:	Max 0,2 mm
Kulör:	Ljusgrå
Konsistens:	Pastös
Densitet:	ca 1,0 kg/lit
Hållbarhet:	Minimum 12 månader i öppnat emballage och sval förvaring. Förvaras frostfritt.

**Förpackning:**

Artikelnummer	Emballage
799410	15 L

**Härdat spackel:**

Övermålningsbar:	Ja.
Fuktbeständighet:	Spacklet är inte vattenbeständigt.



## **Bruksanvisning:**

- Förberedelser:** *Alla ytor skall vara rena, fria från damm och lösa partiklar. Porösa eller starkt sugande underlag kan grundas med Väggrundering 224 eller Väggrundering Gelé Extra 228 efter rengöring.*
- Applicering:** *Lätt Medium Sprutspackel 635 appliceras med traditionellt sprutverktyg för sprutspackel.*
- Munstycke:** *Lämplig storlek på munstycke:  
Högtrycksspruta (ca 200 bar): 539  
Temperatur, slanglängd mm kan påverka valet av passande munstycke.*
- Skiktjocklek:** *Kan appliceras i skikt upp till 4 mm. Vid spackling av tjockare skikt bör spacklet läggas på i flera omgångar och det ska vara så gott som genomtorrt mellan varje spackling.  
  
För tidig applicering av nästa skikt ökar risken för krympning och sprickbildning.*
- Sträckförmåga:** *Bredspackling: 1 m<sup>2</sup>/liter vid 1 mm skiktjocklek.  
Skarvspackling: ca 0,3 liter/m*
- Torktid:** *Beroende på skiktjocklek, underlag, fuktighet, temperatur och ventilation. Under normala omständigheter är spacklet sliptorr efter 8 – 10 timmar.  
  
Vid skarvspackling på försänkta kanter rekommenderas att vänta minst ½ dygn innan vidare behandling.*
- Rengöring:** *Spackel på huden avlägsnas med tvål och vatten.  
Verktyg rengörs med vatten innan spacklet torkat.  
Härdat spackel avlägsnas mekaniskt eller genom blötläggning i vatten.*

## **Säkerhet:**

*Se produktens säkerhetsdatablad.*

*Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.*

**DANA LIM SVERIGE AB – KØBENHAVNSVEJ 220 – DK-460 KØGE – DANMARK  
TEL: 046-570 70 – INFO@DANALIM.SE**

*Lätt Medium Sprutspackel 635 – Reviderat 2023-01-13 - Sida 2/2*