

Produktinformation:

Åretruntskum 584

Användes ned till **-10 °C**.

Produktbeskrivning & användning:

PU Åretruntskum 584 är ett 1-komponent polyuretanskum, speciellt utvecklat för användning vid temperaturer ned till **-10 °C**.

Används vid montering av dörrar och fönster, till isolering och ljuddämpning, fyllning av mindre hål och hålrum.

PU Åretruntskum 584 binder och isolerar utmärkt. Fäster mot de flesta byggmaterial (dock inte polyeten, teflon, silikon och dylika limavisande ytor).

Notera att PU-skum inte tål solljus (UV-ljus), och därför alltid ska täckas/målas över.

**Fysikaliska / Kemiska data:****Ohärdat skum:**

Typ: 1-komponent polyuretanskum
Hållbarhet: 18 månader i oöppnat emballage vid sval förvaring.
Se produktionsdatum på flaskan. **Förvaras stående.**

Förpackning:

Artikelnummer	Kulör	Emballage
7643	Gul brun	750 ml flaska

Härdat skum:

Övermålningsbar: Ja
Värmeledningstal: 0,033 W/m °C (DIN 52612)
Ljuddämpningstal: 60 dB (EN ISO 10140)
Brandklass: B3 (DIN 4102-1)
Beständighet: Temperatur: -50°C till +90°C.
Solljus (UV): Skall skyddas mot solljus



DANA LIM

Bruksanvisning:

- Förberedning av underlag:** Ytorna skal vare rena från olja, fett, smuts och dylikt. Fukta alltid ytorna före applicering av skummet, då härdningen sker genom en reaktion med fukt.
- Applicering:** Använd skyddshandskar och skyddsglasögon.
Ta bort locket och montera ventilhandtaget med tillhörande plaströr. Flaskan skall alltid användas med ventilen **nedåt**.

Skaka flaskan 20 gånger innan användning.

Fyll fogen eller reparationsstället till ca. 50 %, eftersom skummet expanderar kraftigt vid härdningen.

Används inte hela innehållet på en gång, kan plaströret sitta kvar en kortare tid. Vid nästa användningstillfälle klipps av ett par centimeter av röret. Om flaskan förvaras längre tid skall plaströret demonteras och ventilen rengöras med PU Rensvätska 599. Det finns dock ingen garanti att flaskans kan användas igen; om det kommer in luft härdar skummet i ventilen.
- Appliceringsförhållande:** Kan appliceras vid, yt- och lufttemperatur från –10°C till +30°C. Vid lägre temperaturer – kontakta teknisk service.
Flaskans temperatur skall vara minimum +10 °C.
- Sträckförmåga:** En flaska på 750 ml ger upp till 36 liter fritt expanderat skum under optimala förhållanden (FEICA TM 1003) eller motsvarande 30 – 35 meter fog (20 x 30 mm).

I praktiken kommer utbytet att variera beroende på produktens ålder, temperatur (material, omgivning och skum), fukt (ytor och omgivning) och dimensionering. Bäst resultat uppnås vid 20°C och minst 50 % luftfuktighet, samtidigt som fukt tillförs med till exempel en blomspruta under tiden och direkt på materialen
- Härdning:** PU Åretrunskum 584 är klibbfri efter 8 - 12 minuter, och skärbart efter ca. 45 minuter, vid +20°C och 60% relativ luftfuktighet.
- Efterbehandling:** PU-skum skall skyddas mot solljus. PU Åretrunskum 584 kan efter härdning spacklas, tapetseras och målas över med alla vanliga färger och lacker.
- Rengöring:** Ohärdad skum avlägsnas med Pro Wipes 916, eller aceton på en trasa.
Härdat skum kan endast avlägsnas mekaniskt.

Säkerhet:

Se produktens säkerhetsdatablad

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplýsingarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK

TEL: 046-57070 - INFO@DANALIM.SE

PU Åretrunskum 584 - Reviderat 2024-05-01 - Sida 2|2

www.danalim.se