

Produktinformation:

Fibergipsspartel 630

Speciel spartelmasse til spartling af fibergipsplader.**Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Fibergipsspartel 630 er en færdigblandet spartelmasse, der er udviklet specielt til spartling af fibergipsplader med forsænkede spartelkanter indendørs i tørre rum.

Produktet har en smidig konsistens, god vedhæftning samt en høj fyldeevne, hvilket gør den anvendelig til de fleste spartelopgaver på beton, puds, gipsplader, fibergips og lignende.

Spartelmassen giver en robust og stærk spartling, som giver en god bund for den videre malebehandling og er velegnet til overmaling med de fleste malingstyper.

Fibergipsspartel 630 er CE-mærket iht. EN 13963 og opfylder kravene til brug i gipspladesamlinger. Se ydeevnedeklaration for yderligere information.

Fibergipsspartel 630 er indeklimatestet iht. Emission EC 1^{PLUS}.

Produktet er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan indgå i Svanemærket byggeri.

Produktet er anbefalet af Fermacell.

**Fysiske / kemiske data:****Spartelmasse:**

Type: Vandbaseret spartelmasse
 Bindemiddel: VAE-polymerdispersion
 Fyldstof: Dolomit
 Farve: Beige
 Konsistens: Pastøs, tixotropisk.
 Vægtfylde: ca. 1,7 kg/liter.
 Holdbarhed: Minimum 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring.
 Opbevares frostfrit.

Emballage:

Varenr.	Størrelse	DB-nr.
7962915	15 kg spand	1602347

Hærdet spartelmasse:

Overmalbar: Ja.
 Bestandighed: Spartelmassen er ikke vandbestandig



Brugsanvisning:

Forberedelse: Alle overflader skal være rene, fri for støv og løse partikler.
På afsmittende eller stærkt sugende underlag bør der efter rengøring grundes med Væggrunder 224 eller Væggrunder Gele Ekstra 228.

Anvendelsestemperatur: Fra +5°C til +40°C.

Påføring: Til fuldspartling af fibergipsplader anbefales det at anvende Medium Pro Plus 639.

På andre underlag kan Fibergipsspartel 630 påføres i op til 3 mm lagtykkelse. Ved spartling i tykkere lagtykkelser bør spartelmassen påføres ad flere gange, og den skal være så godt som gennemtør mellem hver spartling.

Få flere informationer om spartling af gipsplader i brochuren "Spartling af gipspladesamlingen – Sådan gør du!"



Spartling af fibergipspladesamlinger: Forsækningen i fibergipspladerne fyldes helt med Fibergipsspartel 630 ved hjælp af en spartel, hvorefter der ilægges sparteltape 970. Herefter påføres en helt tynd skrubespartling ovenpå sparteltapen. Når produktet er tørt, påføres yderligere et lag spartel til opfyldning af samlingen. Alt afhængig af den viderearbejdsgang kan der efter tørring påføres endnu et lag Fibergipsspartel 630 i samlingen eller fuldspartles – evt. med en letvægtsspartel.

Rækkeevne: Fuldspartling: 1 m²/liter ved 1 mm lagtykkelse
Spartling af gipspladesamlinger: ca. 0,3 liter/m
Spartling af fibergipspladesamlinger: ca. 0,5 liter/m

Tørretid: Afhængig af den påførte lagtykkelse, underlagets art, temperatur og luftfugtighed. Under normale omstændigheder er spartelmassen slibetør efter ca. 8 - 10 timer.

Ved spartling af fibergipspladesamlinger, anbefales det at vente mindst 1½ døgn inden påføring af 2. lag, efter 2. lag anbefales det at vente et ½ døgn inden den videre behandling.

Rengøring: Spartelmasse på huden fjernes med vand og sæbe.
Værktøj rengøres med vand mens spartelmassen endnu er våd.
Hærdet spartelmasse fjernes mekanisk, eller ved iblødsætning i vand.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK
TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75