

Produktinformation:

DanAtac Tæppefix 278

Tæppet ligger som limet, men kan fjernes igen**Produktbeskrivelse & anvendelse:**

DanAtac Tæppefix 278 er en vandbaseret lim til fiksering af tæpper/tæppefliser med skum-, filt- eller gummibagside.

DanAtac Tæppefix 278 holder tæpper effektivt på plads, således at buler og folder undgås. Tæppet ligger som limet, men er let at fjerne igen uden at ødelægge underlaget. DanAtac Tæppefix 278 erstatter således dobbeltklæbende tape eller løst liggende tæpper.

Anvendes på både nye og gamle gulve, på sugende og tætte underlag, som f.eks. spartlet beton, spånplader, træfiberplader, krydsfiner, parket- eller bræddegulve, linoleumsbelægninger.

DanAtac Tæppefix 278 er indeklimatestet iht. til Eimicode EC1.



Medlem af  Gulvbranchens Samarbejds- og Oplysningsråd.

Fysiske / kemiske data:**Lim:**

Type:	Vandbaseret copolymer dispersion
Farve:	Hvid
Konsistens:	Flydende
Tørstofindhold:	ca. 50%
Vægtfylde:	ca. 1,0 kg/liter
Holdbarhed:	Minimum 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring. Opbevares frostfrit.

Emballage:

Varenr.	Størrelse	DB-nr.
7301	2,5 ltr dunk	
7303	10 ltr dunk	5830274

Hærdet lim:

Farve: Mat transparent



Brugsanvisning:

- Forberedelse:** Underlaget skal være rent, fri for støv, tørt og jævnt.
- Limning:** DanAtac Tæppefix 278 påføres med rulle. På meget sugende underlag kan det være nødvendigt at påføre lim af 2 omgange, eller evt. bruge Primer 600 ved første påføring.
- Ved ophærdning bliver limen transparent, og herefter kan tæppe-/fliserne monteres.
- Anvendelsestemperatur:** Bør som minimum være +15°C.
Hærdetiden er ved +23°C og 55% RF ca. 30-40 min.
Hærdetiden er afhængig af temperatur, luftfugtighed, sugende og ikke sugende overflader.
- Sørg for at gnide belægningen godt fast.
Ved tæppefliser med filtbagside anbefales altid efterfølgende tromling.
- Limmængde:** 6 - 12 m²/liter.
- Aftagning:** Når tæppet/fliserne senere skal fjernes, løsnes tæppet i det ene hjørne og trækkes langsomt af. Styrken for DanAtac Tæppefix 278 er normalt svagere end selve tæppets bagside. På gamle tæpper eller ved visse tæppetypen med en meget ustabil bagside, kan det forekomme at tæppets skumbagside går i stykker ved afrivningen. Hvis der forbliver tæppe tilbage på gulvet, vaskes gulvet med varmt vand og sæbe, Efter ca. 10 - 15 minutter kan skumresterne (tæpperesterne) derefter let gnides eller skrubes af.
Selve limen kan ikke afvaskes, men skal fjernes mekanisk. Ved afrensning af træ- og parketgulve må slibning og overfladebehandling påregnes. Hvis gulvet ikke tåler vandpåvirkning, kan resterne evt. fjernes med sprit eller mineralsk terpentin, men her bør test udføres, så man sikrer sig at gulvet ikke tager skade af behandlingen.
- Rengøring:** Limpletter fjernes med sprit. Lim på huden fjernes med vand og sæbe, brug evt. pimpsten eller sæbe med slibemiddel.
Værktøj rengøres med sprit eller mineralsk terpentin.

Sikkerhed:

Se produktets sikkerhedsdatablad

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK

TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75