

**Produktinformation:**

# Letspartel Medium Extra 623

**Professionel højkvalitets letspartelmasse****Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Letspartel Medium Extra 623 er en færdigblandet letspartelmasse i høj kvalitet.

Letspartel Medium Extra 623 er specielt udviklet til professionel fuldspartling og sparteltape samlinger af gipsplade på vægge og lofter. Produktets konsistens gør det lettere at udføre såvel spartling og tapemontering som efterfølgende slibning.

Anvendes indendørs i tørre rum på underlag af puds, beton, letbeton, gipsplader m.m.

Letspartel Medium Extra 623 har en særlig høj fyldeevne og minimalt svind. Spartelmassen er velegnet til overmaling med de fleste malingstyper.

Letspartel Medium Extra 623 er CE-mærket iht. EN 13963 og opfylder kravene til brug i gipspladesamlinger - se ydeevnedeklarationen for yderligere information.

Letspartel Medium Extra 623 lever op til de strenge miljø- og indeklimakrav, som kræves for at blive Svanemærket, og indeklimamærket iht. Emission EC 1<sup>PLUS</sup>.

**Fysiske / kemiske data:****Spartelmasse:**

Bindemiddel:	EVA-polymerdispersion
Partikelstørrelse:	Max: 0,2 mm
Farve:	Lys grå
Konsistens:	Pastøs
Vægtfylde:	ca. 1,0 kg/liter
Holdbarhed:	Minimum 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring. Opbevares frostfrit.

**Emballage:**

Varenr.	Størrelse	DB-nr.
7991	1 ltr	1362763
79975	5 ltr	5398937
7997	10 ltr	5184878

**Hærdet spartelmasse:**

Overmalbar:	Ja
Bestandighed:	Spartelmassen er ikke vandbestandig.



## Brugsanvisning:

### Forberedelse:

Alle overflader skal være rene, fri for støv og løse partikler.

På afsmittende eller stærkt sugende underlag bør der grundes med Væggrunder 224 eller Væggrunder Gele Ekstra 228 efter rengøring.

### Påføring:

Letspartel Medium Extra 623 kan påføres med spartel. Ved spartling af lagtykkelser større end 4 mm påføres spartelmassen ad flere gange, og den skal være så godt som gennemtør mellem hver spartling.

For tidlig påføring af næste lag øger risikoen for svind og sprækkedannelser.

**Få flere informationer om spartling af gipsplader i brochuren "gipspladesamlingen – Sådan gør du!"**



### Rækkeevne:

Fuldspartling: 1 m<sup>2</sup>/liter ved 1 mm lagtykkelse.  
Spartling af gipspladesamlinger: ca. 0,3 liter/m.

### Tørretid:

Afhængig af lagtykkelse, fugtighed og temperatur, under normal omstændighed er spartelmassen slibetør efter 8 - 10 timer.

Ved spartling af gipspladesamlinger, anbefales det at vente mindst et ½ døgn inden videre behandling.

### Rengøring:

Spartelmasse på huden fjernes med vand og sæbe.  
Værktøj rengøres med vand mens spartelmassen endnu er våd.  
Hærdet spartelmasse fjernes mekanisk eller ved iblødsætning i vand.

## Sikkerhed:

Se produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK**  
**TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75**