

**Produktinformation:**

# Mesterspartel Medium 625

**Færdigblandet letspartelmasse****Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Mesterspartel Medium 625 er en færdigblandet letspartelmasse med lav vægtfylde og høj fyldeevne, der udmærker sig ved at være særdeles let at påføre og slibe.

Spartelmassen anvendes indendørs i tørre rum til fuldpartling af vægge og lofter af puds, beton, letbeton, gipsplader m.m.

Mesterspartel Medium 625 er velegnet til overmaling med de fleste malingstyper.

Mesterspartel Medium 625 er CE-mærket i henhold til EN 13963 og opfylder kravene til brug i gipspladesamlinger - se ydeevnedeklarationen for yderligere information.

Mesterspartel Medium 625 er indeklimatestet EC 1<sup>PLUS</sup> iht. Emission.

Produktet er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan indgå i Svanemærket byggeri.

**Fysiske / kemiske data:****Spartelmasse:**

Type:	Letspartelmasse baseret på vinylacetatcopolymer.
Farve:	Grå
Konsistens:	Pastøs
Vægtfylde:	ca. 1,0 kg/liter
Holdbarhed:	Minimum 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring. Opbevares frostfrit.

**Emballage:**

Varenr.	Størrelse	DB-nr.
79930	10 ltr	1281976

**Hærdet spartelmasse:**

Overmalbar:	Ja
Bestandighed:	Spartelmassen er ikke vandbestandig.



## Brugsanvisning:

### Forberedelse:

Alle overflader skal være rene, fri for støv og løse partikler.

På afsmittende eller stærkt sugende underlag bør der grundes med Væggrunder 224 eller Væggrunder Gele Ekstra 228 efter rengøring.

### Påføring:

Mesterspartel Medium 625 kan påføres med spartel. Ved spartling af lagtykkelser større end 4 mm påføres spartelmassen af flere gange, og den skal være så godt som gennemtør mellem hver spartling.

For tidlig påføring af næste lag øger risikoen for svind og sprækkedannelser.

**Få flere informationer om spartling af gipsplader i brochuren  
"gipspladesamlingen – Sådan gør du!"**



### Rækkeevne:

Fuldspartling: 1 m<sup>2</sup>/liter ved 1 mm lagtykkelse

Spartling af gipspladesamlinger: ca. 0,3 liter/m

### Tørretid:

Afhængig af lagtykkelse, fugtighed og temperatur, under normal omstændighed er spartelmassen slibetør efter 8-10 timer.

Ved spartling af gipspladesamlinger, anbefales det at vente mindst et ½ døgn inden videre behandling.

### Rengøring:

Spartelmasse på huden fjernes med vand og sæbe.

Værktøj rengøres med vand mens spartelmassen endnu er våd.

Hærdet spartelmasse kan fjernes mekanisk eller ved iblødsætning i vand.

## Sikkerhed:

Se produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK

TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75