

Produktinformation:

Rullspackel 627

Färdigblandat medium lättspackel**Produktbeskrivning & användning:**

Rullspackel 627 är ett färdigblandat lättspackel som är lämpligt för rullapplicerad bred- och skarvspackling inomhus i torra utrymmen.

Spacklets konsistens gör det idealiskt till bredspackling av tak och väggar där struktur efter väv, strukturtapet eller liknande ska döljas.

Produkten appliceras lätt och snabbt med roller. Efterslätning med en bred spackel ger optimal finish och ett perfekt spackelarbete där behovet av slipning är minimalt.

Rullspackel 627 är CE-märkt enligt EN 13963, se prestandadeklaration för ytterligare information.

Rullspackel 627 lever upp till de stränga miljö- och inneklimatekrav som krävs för Svanenmärkning, och märkning med Ecode EC 1^{PLUS}.

**Fysikaliska / Kemiska data:****Spackelmassa:**

Bindemedel:	EVA-polymerdispersion
Pigment/Fyllmedel:	Aluminiumsilikat, expanderad perlit och dolomit
Partikelstorlek:	Max 0,2 mm
Kulör:	Ljusgrå
Konsistens:	Pastös
Densitet:	ca 1,0 kg/liter.
Hållbarhet:	Minimum 12 månader i öppnat emballage och sval förvaring. Förvaras frostfritt.

Förpackning:

Artikelnummer	Emballage
7994215	15 lit

Härdat spackel:

Övermålningsbar:	Ja
Beständighet:	Spacklet är inte vattenbeständigt.



Bruksanvisning:

- Förberedelser:** *Alla ytor ska vara rena, fria från damm och lösa partiklar. Dåligt bundna eller starkt sugande underlag bör, efter rengöring, grundas med Väggrundering 224 eller Väggrundering Gelé Extra 228.*
- Applicering:** *Rullspackel 627 appliceras lämpligen med en långhårig målarrulle som t.ex. Rullspackel Rulle.*
Läs gärna vidare i specialbroschyren "Rullspackling".
Spackling av gipsskiveskarvar utförs enligt riktlinjerna i "YBG-skriften".
- Skiktjocklek:** *Kan användas i skiktjocklek på upp till 4 mm. Vid spackling av tjockare skikt förlängs torktiden väsentligt. Spacklet bör läggas på i flera omgångar och det ska vara så gott som genomtorrt mellan varje spackling.*
För tidig applicering av nästa skikt ökar risken för krympning och sprickbildning.
- Sträckförmåga:** *Bredspackling: 1 m²/liter vid 1 mm skiktjocklek.*
Skarvspackling: ca 0,3 liter/m.
- Torktid:** *Beroende på skiktjocklek, fuktighet och temperatur. Under normala omständigheter är spacklet sliptorrt efter 8 – 10 timmar.*
Vid skarvspackling på försänkta kanter rekommenderas att vänta minst ½ dygn innan vidare behandling.
- Rengöring:** *Spackel på huden avlägsnas med tvål och vatten.*
Verktyg rengörs med vatten innan spacklet torkat.
Härdat spackel avlägsnas mekaniskt eller genom blötläggning i vatten.

Säkerhet:

Se produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB – KØBENHAVNSVEJ 220 – DK-4600 KØGE – DANMARK

TEL: 046-570 70 – INFO@DANALIM.SE