

**Produktinformation:**

# Letspartel Vådrum 626

**Færdigblandet finkornet letspartelmasse til vådrum****Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Letspartel Vådrum 626 er en færdigblandet letspartelmasse med lav vægtfylde og høj fyldeevne, der udmærker sig ved at være særdeles let at påføre og slibe.

Spartelmassen anvendes i vådrum til fuldspartling af vægge og lofter af puds, beton, letbeton, gipsplader m.m.

Letspartel Vådrum 626 har god vedhæftning til vanskelige underlag som f.eks. keramiske fliser, højglans maling m.m.

Letspartel Vådrum 626 er velegnet til overmaling med de fleste malingstyper.

Letspartel Vådrum 626 er CE-mærket iht. EN 13963 og opfylder kravene til brug i gipspladesamlinger - se ydeevnedeklarationen for yderligere information.

Produktet lever op til de strenge miljø- og indeklimakrav, som kræves for at blive Svanemærket, og indeklimamærket iht. Emicode EC 1PLUS.

**Fysiske / kemiske data:****Spartelmasse:**

|             |                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| Type:       | Letspartelmasse baseret på acryldispersion.                          |
| Farve:      | Lyseblå                                                              |
| Konsistens: | Pastøs                                                               |
| Vægtfylde:  | ca. 1,0 kg/liter                                                     |
| Holdbarhed: | Minimum 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig Opbevares frostfrit. |

**Emballage:**

| Varenr. | Størrelse | DB-nr.  |
|---------|-----------|---------|
| 7981    | 1 ltr     | 1721060 |
| 7982    | 5 ltr     | 8482895 |
| 7983    | 10 ltr    | 8482903 |

**Hærdet spartelmasse:**

|               |                                                                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overmalbar:   | Ja                                                                                                        |
| Bestandighed: | Udsættes spartelmassen for kraftig eller direkte vandpåvirkning, bør den beskyttes ved f.eks. overmaling. |



## Brugsanvisning:

### Forberedelse:

Alle overflader skal være rene, fri for støv og løse partikler.

På afsmittende eller stærkt sugende underlag bør der grundes med Væggrunder 224 eller Væggrunder Gele Ekstra 228 efter rengøring.

### Påføring:

Letspartel Vådum 626 kan påføres med spartel i en lagtykkelse fra 0 - 3 mm.

Ved udspartling af dybe huller eller revner påføres spartelmassen ad flere gange og den skal være så godt som gennemtør mellem hver spartling.

Huller og revner fra 4 - 15 mm kan med fordel spartles op med Letspartel Grov 624. Efter tørring efterspartles med Letspartel Vådum 626.

For tidlig påføring af næste lag øger risikoen for svind og sprækkedannelser.

### Rækkeevne:

Fuldspartling: 1 m<sup>2</sup>/liter ved 1 mm lagtykkelse.

Spartling af gipspladesamlinger: ca. 0,3 liter/m.

### Tørretid:

Afhængig af lagtykkelse, underlagets art, temperatur, luftfugtighed og ventilation, under normale omstændigheder er spartelmassen slibetør efter 8 - 10 timer.

Ved spartling af gipspladesamlinger, anbefales det at vente mindst et ½ døgn inden videre behandling.

### Rengøring:

Spartelmasse på huden fjernes med vand og sæbe.

Værktøj rengøres med vand mens spartelmassen endnu er våd.

Hærdet spartelmasse fjernes mekanisk eller ved iblødsætning i vand.

## Sikkerhed:

Se produktets sikkerhedsdatablad

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK

TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75