

Produktinformation:

Rullespartel 627

Færdigblandet medium letspartelmasse**Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Rullespartel 627 er en færdigblandet letspartelmasse, der er velegnet til rullepåført fuldspartling og spartling af gipspladesamlinger indendørs i tørre rum.

Spartelmassens konsistens gør den ideel til fuldspartling af lofter og vægge, hvor struktur efter væv, savsmuldstapet eller lignende ønskes fjernet.

Rullespartel 627 påføres let og hurtigt med rulle, og en optimal finish opnås ved efterglatning med en glittespartel.

Systemet efterlader et perfekt spartelarbejde, hvor behov for slibning er minimalt.

Rullespartel 627 kan overmales med de fleste malingstyper.

Rullespartel 627 er CE-mærket iht. EN 13963 og opfylder kravene til brug i gipspladesamlinger - se ydeevnedeklarationen for yderligere information.

Rullespartel 627 lever op til de strenge miljø- og indeklimakrav, som kræves for at blive Svanemærket, og indeklimamærket iht. Emission EC 1^{PLUS}.

**Fysiske / kemiske data:****Spartelmasse:**

Bindemiddel:	EVA-polymerdispersion
Pigment/Fyldstof:	Aluminiumsilikat, ekspanderet perlite og dolomit
Partikelstørrelse:	Max: 0,2 mm
Farve:	Lys grå
Konsistens:	Pastøs
Vægtfylde:	ca. 1,0 kg/liter.
Holdbarhed:	Minimum 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring Opbevares frostfrit
Emballage:	

Varenr.	Størrelse	DB-nr.
7994215	15 ltr	1373510

Hærdet spartelmasse:

Overmalbar:	Ja
Bestandighed:	Spartelmassen er ikke vandbestandig



Brugsanvisning:

Forberedelse:

Alle overflader skal være rene, fri for støv og løse partikler.
På afsmittende eller stærkt sugende underlag bør der grundes med Væggrunder 224 eller Væggrunder Gele Ekstra 228 efter rengøring.

Påføring:

Ved fuldspartling kan spartelmassen med fordel påføres med langhåret malerulle, som f.eks. Rullespartel Rulle.

Der henvises desuden til specialbrochuren "Rullespartling".



Lagtykkelse:

Kan anvendes i lagtykkelser på op til 4 mm. Påføring af tykkere lagtykkelser forlænger tørretiden væsentlig og det kan da være en fordel at påføre spartelmassen ad flere gange og den skal være så godt som gennemtør mellem hver spartling.

For tidlig påføring af næste lag øger risikoen for svind og sprækkedannelser.

Rækkeevne:

Fuldspartling: 1 m²/liter ved 1 mm lagtykkelse.
Spartling af gipspladesamlinger: ca. 0,3 liter/m.

Tørretid:

Afhængig af lagtykkelse, underlagets art, temperatur, luftfugtighed og ventilation, under normale omstændigheder er spartelmassen slibetør efter 8 - 10 timer.

Ved spartling af gipspladesamlinger, anbefales det at vente mindst et ½ døgn inden videre behandling.

Rengøring:

Spartelmasse på huden fjernes med vand og sæbe.
Værktøj rengøres med vand mens spartelmassen endnu er våd.
Hærdet spartelmasse fjernes mekanisk eller ved iblødsætning i vand.

Sikkerhed:

Se produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK
TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75