

**Produktinformation:**

# Lättspackel Medium Extra 623

**Professionellt högkvalitets lättspackel****Produktbeskrivning & användning:**

Lättspackel Medium Extra 623 är ett färdigblandat lättspackel av hög kvalitet.

Lättspackel Medium Extra 623 används inomhus i torra utrymmen till professionell skarv- och bredspackling av väggar och tak av puts, betong, lättbetong, gipsskivor m.m.

Produktens konsistens gör det lätt att utföra såväl spackling och montering av pappersremsa som efterföljande slipning.

Lättspackel Medium Extra 623 har särskilt hög fyllförmåga och sjunker minimalt.

Lättspackel Medium Extra 623 kan målas över med de flesta färgtyper.

Produkten är CE-märkt enligt EN13963, se prestandadeklaration för ytterligare information.

Lättspackel Medium Extra 623 lever upp till de stränga miljö- och inneklimatkrav som krävs för Svanenmärkning och emissionskraven Emicode EC 1<sup>PLUS</sup>.



5097-0012

**Fysikaliska / Kemiska data:****Spackelmassa:**

Bindemedel:	EVA-polymerdispersion
Partikelstorlek:	Max 0,2 mm
Kulör:	Ljusgrå
Konsistens:	Pastös
Densitet:	ca 1,0 kg/liter
Hållbarhet:	Minimum 12 månader i öppnat emballage vid sval förvaring. Förvaras frostfritt.

**Förpackning:**

Artikelnummer	Emballage
7991	1 L
79975	5 L
7997	10 L

**Härdat spackel:**

Övermålningsbar:	Ja
Beständighet:	Spacklet är inte vattenbeständigt.



## **Bruksanvisning:**

### *Förberedelser:*

Alla ytor ska vara rena, fria från damm och lösa partiklar. Dåligt bundna eller starkt sugande underlag bör, efter rengöring, grundas med Väggrundering 224 eller Väggrundering Gelé Extra 228.

### *Applicering:*

Lättspackel Medium Extra 623 appliceras för hand med en spackel. Vid spackling av skikt tjockare än 4 mm appliceras spacklet i flera omgångar och det ska vara så gott som genomtorr mellan varje spackling.

För tidig applicering av nästa skikt ökar risken för krympning och sprickbildning.

Spackling av gipsskiveskarvar utförs enligt riktlinjerna i "YBG-skriften".

Få mer information om spackling av gipsskivor i broschyren "Gipsskivemontage – Så gör du!"

### *Sträckförmåga:*

Bredspackling: 1 m<sup>2</sup>/liter vid 1 mm skiktjocklek.

Skarvspackling: ca 0,3 liter/m.

### *Torktid:*

Beroende på skiktjocklek, fuktighet och temperatur. Under normala omständigheter är spacklet sliptorr efter 8 – 10 timmar.

Vid skarvspackling på försänkta kanter rekommenderas att vänta minst ½ dygn innan vidare behandling.

### *Rengöring:*

Spackel på huden avlägsnas med tvål och vatten.

Verktyg rengörs med vatten innan spacklet torkat.

Härdat spackel avlägsnas mekaniskt eller genom blötläggning i vatten.

## **Säkerhet:**

Se produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB – KØBENHAVNSVEJ 220 – DK-4600 KØGE – DANMARK

TEL: 046-570 70 - [INFO@DANALIM.SE](mailto:INFO@DANALIM.SE)