

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

Denna blankett är utformad enligt Kretsloppsrådets riktlinjer från 2007 om BVD3 samt Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings och Sveriges Färgfabrikanters Förenings riktlinjer. Informationen baserar sig på branschöverenskommelser, -rekommendationer samt gällande lagstiftning.

1 Grunddata

Produktidentifikation		
Varunamn: Vävfyller Extra 227	Utfärdad datum: 03.11.2017	Varugrupp: Vattenbaserad grundering till glasväv och glasfilt
<input type="checkbox"/> Ny deklaration <input checked="" type="checkbox"/> Ändrad deklaration	Vid ändrad deklaration	
	Är varan förändrad? <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/> Ja	Ändringen avser: Innehåll - Avsnitt 4
Ändrad vara identifieras genom klassificerings- och märkningsinformationen. Mindre ändringar, ej relevanta för klassificeringen, kan ej urskiljas på levererad produkts emballage.		
Ersätter version från (datum): 06.06.2016	Kontrollerad utan ändring den:	
Övriga upplysningar: Denne deklaration identifieras genom namn på produkten och utfärdad datum.		

2 Leverantörsuppgifter

Företagsnamn: Dana Lim Sverige AB		Organisationsnr/DUNS-nr.: 49294514
Adress: Københavnsvej 220 DK-4600 Køge, Danmark		Kontaktperson: Miljöavdelingen
Webbplats: www.danalim.se		Telefon: 046 570 70
Har företaget miljöledningssystem?		E-post: info@danalim.se
<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej		
Företaget är certifierat enligt	<input type="checkbox"/> ISO 9000 <input type="checkbox"/> ISO 14000 <input type="checkbox"/> OHSAS 18000 <input type="checkbox"/> Annat	Om "annat", specificera:
Övriga upplysningar:		

3 Varuinformation

Land / region för sluttillverkning: Kan av marknads- och tillverkningskäl ej anges.			
Användningsområde: Grundering till glasväv och glasfilt			
Finns säkerhetsdatablad för varan?		<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Ange enligt kemikalieinspektionens regelverk:		Klassificering: -	<input type="checkbox"/> Ej relevant
		Märkning: EUH208	
Är varan registrerad i BASTA?		<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej	
Är varan miljömärkt?	<input type="checkbox"/> Kriterier saknas	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej	Om "ja", specificera:
Finns miljödeklaration typ III för varan?		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Övriga upplysningar:			

4 Innehåll

Varan består vid leverans av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning: (Observera att eventuella lösningsmedel avgår vid torkning/härdning)					
Ingående material/ Komponenter	Råvaror	Vikt % alt g	EG-nr / CAS-nr (alt legering)	Klassificering	Kommentar
Lösningsmedel	Vatten	25-50	7732-18-5	-	-
Fyllnadsmedel	Dolomit + Kaolin	25-50	16389-88-1, 1332-58-7	-	-
Bindemedel	Polyvinylacetat	2,5-10	9003-20-7	-	-
Pigment	Titandioxid	2,5-10	13463-67-7	-	-
Biocid	CIT/MIT	<0,0015	55965-84-9	Acute Tox. 3, Skin. Corr. 1B, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1 // H301, H311, H314, H317, H331, H400 (M-acute = 10), H410 (M-acute = 10)	-
Biocid	Bronopol	<0,05	52-51-7	Acute Tox. 4, STOT SE 3, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2 // H302, H312, H315, H318, H335, H400, H411 (M-acute = 10)	-
Övriga upplysningar:					

5 Produktionskedet

Vid tillverkning av Dana Lim's produkter oavsett om det är lim, fog eller spackel sker ett blandningsförlopp, ibland med en förblandning, vilken efter färdigställning, fylls på avsett emballage, för leverans till kund.

Alla ingående insatsvaror levereras ut i den färdiga produkten. Energiåtgången från tillverkningen är koncentrerad till blandningsmaskiner, löpande band och uppvärmning av lager och är relativt sett låg. Emissioner från tillverkningen är begränsade och mängden av restprodukter på samma sätt.

Den årlige energiåtgång och emissioner från tillverkning kan finnas i Dana Lim Miljö Redovisning på företags webbplats.

Övriga upplysningar:

6 Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan? (Returpall)	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej
Återtar leverantören emballage för varan?	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej
Är leverantören ansluten till REPA?	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej

Övriga upplysningar:

7 Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	Om "ja", specificera: Jämför produktinformation
Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	Om "ja", specificera: Jämför säkerhetsdatablad

Övriga upplysningar:

8 Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej	Om "ja", specificera:
Ställer varan krav på energitillförsel för drift?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej	Om "ja", specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan kan under optimala och korrekta betingelser vara minst 25 år.

Den Faktiska livslängden är helt beroende av de situationsunika som råder för den unika applikationen. Omständigheter som t.ex underlag, förbehandling appliceringsförfarande, appliceringsomständigheter, slitage och omgivande miljö (t.ex. temp. fukt, vind, sol m.m.) kan påverka materialet så att livslängden varierar mycket kraftigt. Livslängden kan därför vara kortare.

Övriga upplysningar:

9 Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?	<input checked="" type="checkbox"/> Ej relevant	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	Om "ja", specificera:
Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning & demontering?	<input checked="" type="checkbox"/> Ej relevant	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	Om "ja", specificera:

Övriga upplysningar:

10 Avfallshantering

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	<input checked="" type="checkbox"/> Ej relevant	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	Om "ja", specificera:
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	Om "ja", specificera: Plast kan materialåtervinnas
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	Om "ja", specificera: Plast kan energiåtervinnas
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	<input type="checkbox"/> Ej relevant	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	Om "ja", specificera: Energiåtervinning genom förbränning i anläggning med rökgasrening.

Ange avfallskod för den **levererade** varan: **08 04 10**

Är den **levererade** varan klassad som farligt avfall? Ja Nej

Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggd än vid leverans, och den färdiga **inbyggda (uthärdade)** varan därmed får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter.

Ange avfallskod för den **inbyggda/uthärdade** varan:

Är den **inbyggda/uthärdade** varan klassad som farligt avfall? Ja Nej

Övriga upplysningar:

11 Innemiljö

<input type="checkbox"/> Produkten ej avsedd för inomhusbruk.			
<input type="checkbox"/> Befintliga mätmetoder ej relevanta för produkten.			
Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:		<input type="checkbox"/> Varan avger inga emissioner	
		<input checked="" type="checkbox"/> Varans emissioner är ej uppmätt	
Typ av emission	Mängd [mg/m ³ h]	Mätmetod	Kommentar:
	28 dagar		
TVOC	-	-	
Kan varan ge upphov till eget buller?		<input checked="" type="checkbox"/> Ej relevant	
Kan varan ge upphov till elektriska fält?		<input checked="" type="checkbox"/> Ej relevant	
Kan varan ge upphov till magnetiska fält?		<input checked="" type="checkbox"/> Ej relevant	
Övriga upplysningar: VOC-innehåll baserat på råvaruinformation: <0,03% (Rest från polymerproduktion)			

*TVOC: Total Volatile Organic Compounds

Hänvisningar: **Säkerhetsdatablad och tekniskt datablad**

Bilagor: -