

**Produkt Information:**

# Rustik Letspartel 636

**Vandbaseret spartelmasse i farver****Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Rustik Letspartel 636 er en færdigblandet spartelmasse med tilsat farve, som kan anvendes som dekorativ vægbehandling indendørs, hvor man ønsker et rustikt udseende.

Spartelmassen er af højeste kvalitet og dermed nem at fordele og slibe i. Produktets særlige sammensætning bidrager til et ekstra farvespil i det færdige resultat, hvilket forstærker det rå look.

Når spartlen er tør, forsegles overfladen med Rustik Topcoat 229.

**Fysiske / kemiske data:****Spartelmasse:**

Bindemiddel:	EVA-polymerdispersion
Pigment/Fyldstof:	Ekspanderet Perlit og Dolomit
Partikelstørrelse:	Max: 0,2 mm
Konsistens:	Pastøs
Vægtfylde:	ca. 1,0 kg/liter
Holdbarhed:	Minimum 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring. Opbevares frostfrit.
Emballage:	

Farve	Varenr.	Størrelse	DB-nr.
Bottle Green	63614	10 ltr	2002361
Black Blue	63615	10 ltr	2002363
Oxide Red	63616	10 ltr	2002364
Grey Beige	63617	10 ltr	2002365
Dark Grey	63618	10 ltr	2002366
Light Grey	63619	10 ltr	2002369

**Afhærdet spartelmasse:**

Overmalbar:	Ja
Bestandighed:	Spartelmassen er ikke vandbestandig.



## Brugsanvisning:

- Forberedelse:** Alle overflader skal være rene, fri for støv og løse partikler.  
På smittende eller stærkt sugende underlag bør der grundes med Væggrunder 224 eller Væggrunder Gele Ekstra 228 efter rengøring.  
Dæk kanter af med malertape og dæk gulvet af med plast eller lignende.
- Påføring:** **OBS: Bemærk at der grundet risiko for farvevariation, ikke bør anvendes forskellige batchnumre på samme væg.**
- Rustik Letspartel 636 påføres med spartel i ca. 1 mm lagtykkelse. Bemærk at spartelmønsteret vil bidrage til farvespillet i slutresultatet og der skal derfor allerede nu overvejes hvordan spartelmassen påføres. Ønskes et finere spil, anvendes små spartelstrøg, mens et grovere mønster kræver større bevægelser. Fjern sparteltapen og lad spartelmassen tørre i ca. 12 timer.
- Ønskes et jævnt, fint udseende til slut, slibes væggen nu helt glat med korn 180 og støvet fjernes fra overfalden med en klud eller støvsuger. Ønskes der mere markerede spartelstrøg i slutresultatet, undlades slibning.
- Påsat malertape igen og påfør andet lag spartelmasse i form af en tynd skrubespartling. Især her skal der tages højde for slutresultatet og spartelstrøgene tilpasses. Små spartelstrøg giver et finere spil. Mørkere nuancer opnår ved større lagtykkelser. Fjern malertapen og lad spartelmassen tørre i ca. 12 timer.
- Efterbehandling:** For at øge robustheden og vandbestandighed samt for at fremhæve spartelmassens farvespil, påføres Rustik Topcoat 229.
- Fuldspartling:** 10 liter til ca. 8 m<sup>2</sup>
- Tørretid:** Afhængig af lagtykkelse, fugtighed og temperatur. Under normale omstændigheder er spartelmassen slibetør efter ca. 12 timer.
- Rengøring:** Spartelmasse på huden fjernes med vand og sæbe. Værktøj rengøres med vand mens spartelmassen endnu er våd. Indtørret spartelmasse kan opløses ved iblødsætning i vand.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK  
TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75